



وزارت علم و تحقیقات و فناوری
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

Available online @ www.jsew.icrc.ac.ir
نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ / ۳ (۱۳۹۲) / ۴۵-۳۷
Journal of Studies in Color World, 3 (1392)/ 37-45

مطالعات در دنیای رنگ
Journal of Studies in Color World
www.jsew.icrc.ac.ir

بررسی مواد رنگزای آلی مورد استفاده در اسباب بازی‌ها: کاربردها و روش‌های شناسایی

*^۱ بهنار اکبری، ^۲ محمد ابراهیم علیا

- ۱- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴
۲- استادیار، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

تاریخ دریافت: ۹۲/۴/۱۰ تاریخ بازبینی: ۹۲/۴/۹ تاریخ پذیرش: ۹۲/۴/۱۸

چکیده

رنگزاهای آزو یکی از عمدترین و بزرگترین گروه رنگ‌های سنتزی می‌باشند که با توجه به حجم مصرفی بالا، سهولت تولید و طیف وسیع کاربرد این رنگزاهای آلوی در صنایع مختلف پلاستیک‌سازی، چرم‌سازی، داروسازی و غیره، کمتر به سرطان‌زا بودن آنها توجه می‌شود. بنابراین لازم است با استفاده از روش‌های دقیق و دستگاهی مانند روش‌های کروماتوگرافی با عملکرد بالا HPLC، کروماتوگرافی گازی متصل شده به اسپکتروفوتومتری جرمی (GC-MS) و یا روش‌های پیشرفته و حتی پیچیده‌تر مثل، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا - یونیزاسیون شیمیایی با فشار اتمسفری- طیفسنجی جرمی (HPLC-APCI-MS) استخراج مایکروویو MAE، استخراج با سیال فوق بحرانی SFE، اسپکتروفوتومتر جرمی چهارقطبی سه‌گانه با آشکارساز یونیزاسیون الکتروآسپری (HPLC-ESI-MS)، میزان آمین‌های ممنوعه در محصولات مختلف بخصوص اسباب‌بازی‌ها که در تماس با دهان کودکان هستند ارزیابی شود. بهطور کلی، اندازه‌گیری رنگ‌های آزو شامل مراحلی از قبیل آماده‌سازی، استخراج و نهایتاً تعیین مقدار کردن آنها با روش‌های دستگاهی خواهد بود. در این مقاله سعی شده است که به مزایا و معایب کاربرد رنگزاهای آلوی، روش‌های استاندارد جهت تعیین مقدار فلزات سمی به کار رفته در رنگ اسباب‌بازی‌ها و سنجش کمی رنگ آزو پرداخته شود. قطعاً مطالعات وسیع‌تر و روش‌های دقیق دستگاهی در سطح کشور، برای بررسی کیفیت اسباب بازی کودکان نیاز داریم.

واژه‌های کلیدی

رنگزاهای آزو، اسباب‌بازی‌ها، روش‌های استخراج مواد رنگزای آلی، کروماتوگرافی.




*Corresponding author: olya-me@icrc.ac.ir

Evaluation of organic dyes using in toys applications& identification methods, B. Akbari, M. E. Olya

۱- مقدمه

داروهای، اسباب بازی، پلاستیک، جوهر چاپ، رنگ‌ها، پارچه‌ها، و غیره، به کارگیری روشی کارآمد، تکرارپذیر و سریع برای تعیین رنگ آزو، ضروری به نظر می‌رسد.



شکل ۱- شمایی از شکست احیایی مواد رنگزای آزویی به آمین ممنوع شده.

۲- روش‌های تهییه مواد رنگزای آزو

ترکیب‌های آزو از مواد واسطه‌ای ساخته می‌شوند که به آسانی تهییه و دامنه وسیع این مواد واسطه‌ای سبب می‌گردد که تنوع رنگی ایجاد شده در آنها افزایش یافته و سنتز آنها دارای اهمیت باشد. در سنتز آزویهای ۲-نفتول و ۱-نفتول در موقعیت ۲ و ۱، رنگ‌های نارنجی مناسب رنگرزی ایجاد می‌شود، قرار گرفتن گروه هیدروکسی یا آمین جزء جفت‌شونده در موقعیت ارتو نسبت به پیوند آزو اهمیت خاصی دارد، زیرا در این صورت بین گروه هیدروکسی (یا آمینو) و نیتروژن بتا آزو نسبت به موقعیت نفتول یک پیوند هیدروژنی قوی تشکیل می‌شود. به این ترتیب تعادل‌های اسید- باز گروه‌های هیدروکسی با آمینو به طرف دامنه‌های pH‌هایی کشیده می‌شوند. که، خارج از کاربرد عملی این رنگینه‌ها قرار دارد ($pH > 11$ و $pH < 2$). این موضوع از اهمیت کاربردی ویژه‌ای برخوردار است، زیرا به این ترتیب از تجزیه گروه هیدروکسی یا پروتون دار شدن گروه آمینو، که موجب تغییر رنگ دلخواه می‌شود، جلوگیری می‌نماید. برای تهییه رنگینه‌های آزو روش‌های مختلفی وجود دارد که دی‌آزودارکردن و اتصال نهایی آن به جزء دیگر (جفت‌شدن) مهم‌ترین و متداول‌ترین روش صنعتی می‌باشد. روش تهییه ترکیبات آزویی دیگر، اولین بار توسط میتچرلیچ^۱ از عمل هیدروکسید پتانسیم در الکل بر روی

یکی از مهم‌ترین مسایلی که در بازی کودکان مورد توجه قرار می‌گیرد، اینمی اسباب بازی‌هایی می‌باشد که کودک با آنها در تماس است و در حین بازی امکان دارد آنها را به دهان خود ببرد، و یا الزاماً جهت استفاده از وسایلی از قبیل فلوت، سوت، سازه‌هایی باشد و این میزان از حد مجاز تجاوز نکند. پلی‌کمترین سمیت را داشته باشد و این میزان از حد مجاز تجاوز نکند. پلی‌ونیل کلراید ماده اصلی جهت تولید اسباب بازی‌های پلاستیکی می‌باشد. ناپایدار بودن، قابلیت شکسته شدن در برابر نور و حرارت صنعت‌گران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تغییر ماهیت آن از افزودنی‌های مختلفی مانند فلزات سنگین (سرب، کادمیم، کروم و غیره) استفاده کنند که متأسفانه در رنگ‌های مورد استفاده در اسباب بازی‌های کودکان به عنوان خشک کن و یا تثبیت‌کننده رنگ به مقدار زیادی استفاده می‌شود [۱، ۲]. همزمان با حذف رنگ‌های با پایه سربی بیشتر این خطرات حذف شده اما همچنان مقادیر کمی از این مواد در اسباب بازی‌های پلاستیکی قابل تشخیص می‌باشد [۳]. در این میان، سری "رنگزای آزو" جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده و امروزه قریب به ۷۰٪ رنگینه‌های سنتزی را تشکیل می‌دهند. این گروه معمولاً بواسیله جفت‌شدن یک آمین آромاتیک دی‌آزو شده با یک فنل یا یک آمین آروماتیک دیگر تهییه می‌شود [۴، ۵]. اما، با توجه به شکل‌گیری بالقوه آمین‌های آروماتیک سلطان‌زا مانند نفتیل آمین‌ها و فنیل آمین‌های جانشین شونده یا بنزیدین و همچنین استفاده گسترده این مواد شیمیایی در اسباب بازی‌های، این مسئله به عنوان یکی از نگرانی‌های سلامت بشر به شمار می‌آید، چرا که مهم‌ترین اندام جذب‌کننده این مواد شیمیایی کلیه‌ها هستند. معمولاً رنگ‌های سنتزی به انواع رنگ‌های اسیدی، رنگ‌های راکتیو، رنگ‌های مستقیم و رنگ‌های بازی دسته‌بندی می‌شوند که معمول‌ترین آن‌ها رنگ‌های گروه آزو می‌باشد. مشخص‌ترین ویژگی این رنگ‌ها داشتن یک یا چند گروه آزو (-N=N-) متعلق به اتم‌های کربن با هیبرید SP² است که بین دو قسمت آلی رنگ، به عنوان پل عمل می‌کنند و حداقل یکی از این گروه‌ها آروماتیک هستند [۶، ۷]. بر حسب تعداد گروه‌های آزو رنگینه‌های مونو، دیس، تریس، تراکیس و پلی آزو نامیده می‌شوند. رنگ‌های آزو به طور معمول به حلقه‌های بنزن یا نفتالن و در مواردی نیز به هتروسیکل‌های آروماتیک (مانند پیرونول) یا ترکیبات آلیفاتیک با قابلیت انوله‌شدن متعلق می‌باشند [۸، ۹]. در شکل ۱، دو نوع از مواد رنگزای آلی که به عنوان شاخص از گروه آزو انتخاب شده، نشان داده شده است. از عوارض دیگر جذب این مواد در بدن، می‌توان به مسمومیت، سرفه، خشکی دهان، از دست دادن اشتها، تهوع، تنگی نفس، صدمات مغزی، عدم تمرکز در یادگیری کودکان، فرآیندهای سلطان‌زا، مشکلات هورمونی در سینین رشد کودکان اشاره کرد [۳]. با توجه به اینکه تاکنون بررسی میزان سمیت رنگ‌های آزو در اسباب بازی‌های کودکان در کشور ما به صورت اساسی انجام نشده است و همچنین استفاده گسترده آن در محصولات صنعتی و کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی، لوازم آرایشی،

¹ Mitcherlich

مقاله

آزو بهوسیله عملکرد باکتری غیر هوایی روده‌ای یا ردوکتاژهای آزو با آزاد کردن بعضی آمین‌های آروماتیک نشأت می‌گیرد [۱۰، ۱۱]. آمین‌های آروماتیک آزاد شده می‌توانند در سلول‌ها منجر به تولید آغازگر فعال فرآیند سرطان شود [۱۲، ۱۳]. خطر ابتلا به سرطان در اثر آمین‌های آروماتیک در انسان‌ها برای اولین بار بهوسیله جراح آلمانی لودیش رن^۱ در سال ۱۸۹۵ در میان افراد شاغل که به طور مداوم در معرض حجم زیادی از آنلیین بودند مشاهده شد. بعد از سال‌ها، مطالعات اپیدمیولوژیکی شواهد زیادی نشان داد که مشاغلی که در دراز مدت در معرض آمین‌های آروماتیک (بنزیدین، ۴-آمینوبای فنیل و ۲-نفتیل آمین) در صنعت رنگ قرار گرفته‌اند با افزایش ریسک سرطان مواجه شده‌اند. چرا که در شرایط هوایی، رنگ‌های آزو به طور نسبی مقاوم هستند، اما تحت شرایط غیر هوایی به آسانی احیا^۲ می‌شود که باعث شکست گروه آزو و تبدیل به آمین سرطان‌زا می‌شود (شکل ۲). ریشه اصلی در معرض قرار گرفتن مصرف‌کنندگان رنگ‌های آزو و محصولات تخریبی آنها، خوردن خوراکی (مکیدن اسباب بازی‌ها که حاوی رنگ‌های آزو هستند) و یا از راه جذب پوستی می‌باشد [۱۶].

¹ Lodwich Rehn
² Reduction

نیتروبنزن تهیه شد، به این ترتیب که نیتروبنزن را می‌توان از طریق آسان تر، توسط قلع یا آهن در محلول‌های قلایی، همچنین با الکترولیز به آزو بنزن احیا کرد.

(۱) احیا ترکیب‌های نیتروزو توسط لیتیم آلومینیم هیدرید

(۲) تراکم آمین‌های آروماتیک نوع اول با ترکیب‌های نیتروزو،

(۳) تراکم هیدروزین و کنیون‌ها

از روش‌های دیگر تهیه ترکیبات آزو می‌باشد که روش آخر بیشتر برای تولید بعضی از ترکیب‌های هیدروکسی آزو که از طریق جفت‌شدن آزو نمی‌توان به سهولت یا حتی اصلاً به آن‌ها دست یافت، اهمیت خاصی دارد [۱۴، ۱۵]. مواد رنگزای آزو به خاطر سهولت تولید و قدرت رنگی زیاد (قدرت رنگی آنها دو برابر آنتواکنیون‌ها است)، پایداری بالا، هزینه نسبتاً مناسب و حجم بالای تولید از مزایای منحصر به فردی برخوردار است. گستره رنگ‌هایی که این گروه رنگینه‌ها تشکیل می‌دهند بسیار وسیع و شامل زرد، نارنجی، قرمز، سرمه‌ای، بنفش، مشکی و گاهی نیز می‌باشد [۱۶]. اما به هر حال، هر ماده سنتیتیک آن هم با پایداری بالا، خطرات زیست محیطی و بهداشتی خود را در پی خواهد داشت.

۳- رنگ‌های آزو سرطان‌زا

مقالات متعددی به خطرات مواد رنگزای آزو اشاره نموده‌اند، بیشتر مطالعات نشان می‌دهد که قدرت سمیت رنگ‌های آزو، از کاهش گروه




Figure 1. Illustration of the reductive cleavage of a banned azo dye (Acid Black 077) into the carcinogenic amine (Benzidine).

شکل ۲- شکست کاهشی رنگ‌های آزو ممنوع شده (اسید بلک ۰۷۷) به بنزیدین



شکل ۳- اسباب بازی قرمز حاوی ۴۲۹ ppm کادمیم و ۱۱۴ ppm سرب می‌باشد.

می‌دهد. در کشور به طور کلی اسباب‌بازی‌ها از دو نظر (بر اساس استاندارد ملی ۴۶۹۷ و ۶۲۰۴ موسسه استاندارد) بررسی می‌گرددند: الف - از نظر شیمیایی که شامل آزمون‌های آرسنیک (حداکثر ۲۵)، آزمون آنتیمون (حداکثر ۷۵)، آزمون کرم (حداکثر ۵۰۰)، آزمون سرب (حداکثر ۹۰) و آزمون جیوه (حداکثر ۷۵) است. ب- از نظر فیزیکی که شامل آزمون‌های لبه تیز، نوک تیز، سقوط، گشتاور، کشش، فشردنگی، مواد، استفاده درست و نادرست، پرتاب و انواع صداها وغیره است. در برخی موارد به دلیل نبود تجهیزات آزمایشگاهی در کشور امکان آزمون مواد اولیه، رنگ و میزان سرب به کار رفته وجود ندارد. که به نظر می‌رسد باید برای حذف کامل فلزات سمی از مواد پلاستیکی اسباب بازی چاره‌ای باید اندیشید.

۵- اندازه‌گیری رنگ‌های آزو منمنع شده در اسباب‌بازی کودکان

در سال ۲۰۱۲، روش‌هایی جهت بهبود شناسایی آمن‌ها و یا محدود کردن آنها در محصولات مختلف بخصوص اسباب‌بازی‌ها مطرح شده است. به طور مثال، تغییراتی در روش‌های استخراج رنگ‌های آزو با استفاده از افروزن محلول سود بعد از کاهش رنگ‌های آزو، مرحله تغليظ بدون تبخير، افروزن مرحله‌ای به جهت تشخیص آمن‌ها از رنگ‌ها و روش‌های غربالگری را شامل می‌شود که این روش‌ها در استاندارد EN14362 به طور کامل بررسی شده است.



شکل ۴- اسباب‌بازی‌های منمنع شده.

۱-۱- آماده‌سازی

آماده‌سازی نمونه‌ها می‌تواند اغلب با کوییدن یا بریدن آن به تکه‌های کوچک برای افزایش سطح مقطع نمونه به جهت بالا بردن بازده مرحله احیا می‌باشد. به طور مثال در نمونه‌های چرم، یک مرحله تخریب قبل از کاهش و در مرحله استخراج برای سرعت بخشیدن به نمونه مرتبط لازم است که این مرحله با حلال‌های سمی انجام می‌شود [۶].



۴- گزارشی از تحقیقات ایران در مورد اسباب‌بازی‌ها

در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا تحقیقات گسترهای در مورد فلزات سنگین موجود در رنگ‌ها و مواد حاوی رنگ و خطرات ناشی از استفاده آنها به عمل آمده است، در این کشورها مصرف این گونه رنگ‌ها یا محدود گشته و یا در مواردی منوع گردیده است [۲، ۱۳]. در زمینه رنگ محصولات پلاستیکی و اسباب‌بازی‌های کودکان، تحقیقات توسط انجمن سبز کانادا^۱ و کمیسیون ایمنی محصولات مصرف کنندگان آمریکا^۲ وجود فلزات سمی سرب، کروم و کادمیم را در محصولات پلاستیکی و اسباب‌بازی‌های کودکان را اثبات کرده‌اند (شکل ۳). در سال ۱۹۹۷ وزارت بهداشت کانادا گزارشی از وجود سرب و کادمیم را در اسباب‌بازی‌ها منتشر کرد [۱۴]. در سال ۱۹۷۸ کمیسیون ایمنی محصولات مصرف کنندگان آمریکا رنگ‌های حاوی بیش از ۰/۰۶٪ وزنی سرب را جمع‌آوری و منمنع اعلام کرد. در ایران، کمیسیون وسائل ایمنی کودکان اداره استاندارد ایران، آزمون ثبات رنگ وسائل و اسباب‌بازی کودکان در مقابل براق دهان طبق استاندارد شماره ۱۴۵۳ را با این هدف که از سلامت و کیفیت آنها اطمینان حاصل کند به آزمایشگاه‌ها ارائه کرده است. چنانچه اثرات جذب رنگ بر روی نوارهای کاغذ صافی (طبق روش استاندارد ایران) تشخیص داده نشود، آزمایش از لحظه ثبات رنگ نمونه در مقابل براق دهان مورد قبول است و در غیراین‌صورت فاقد توزیع و برچسب استاندارد خواهد بود [۱۷]. مقدس‌پور و همکارانش در مطالعه‌ای در سال ۱۳۸۵، برای بررسی ایمنی برخی از اسباب‌بازی (فلوت، سازدهنی، سوت) به فلزات کمیاب سمی Cr، Pb، Cd، تعداد ۷۵ نمونه از سه نوع اسباب بازی از فروشگاه‌های اسباب‌بازی در شهر اصفهان را جمع‌آوری و سپس بر اساس دو روش IRIS، ASTM مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد میانگین غلظت سرب و کادمیم از حد مجاز استاندارد کمتر بود (حداکثر مقدار مجاز سرب ۲۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم و حداکثر مقدار مجاز کروم و کادمیم ۱۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم است)، اما بالاترین میانگین غلظت سرب و کادمیم اندازه‌گیری شده در اسباب‌بازی‌های مورد مطالعه مربوط به رنگ سبز و بالاترین مقدار کروم اندازه‌گیری شده مربوط به رنگ زرد اسباب‌بازی‌ها بود. نتایج این محققان نشان می‌دهد که با توجه به اینکه در هر دو روش، استخراج نمونه‌ها و روش آماده‌سازی یکسان است و اختلاف آماری معناداری وجود ندارد، همچنین آنها نشان داده اند که در محصولات وارداتی از کشور چین، مقدار فلزات سنگین مانند (Pb) در کنار مواد رنگزا از حد مجاز استاندارد بیشتر بود (۱۸) که به نظر می‌رسد گمرک و اداره استاندارد از جمله سازمان‌هایی می‌باشند که می‌توانند در کنترل واردات این گونه اسباب‌بازی‌های غیر مجاز به کشورمان نقش موثری داشته باشند. نمودار ۱-۴-۱ و ۲-۴-۱ و ۳-۴-۱ آمار و نتایج بررسی این مطالعه را در سال ۱۳۸۵ نشان

³ dryness

¹ Green peace

² Consumer product safety commission



نمودار ۱ - نمودار بررسی روند غلظت فلزات (سرب، کروم، کادمیوم) در اسباب بازی ها (سوت، فلوت، ساز دهنی) با روش های مرجع (ISIRI, ASTM, Standard)

جدول ۲- آمین‌های آروماتیکی شناخته شده‌ای که برای سلامتی انسان مضر و محیط زیست خطرناک است /۲۰، ۲۲، ۲۳/.

نمونه	ساختار شیمیایی	منبع مصرف	تاثیرات
آنیلین		ایزوسیانات‌های کارخانه‌ای، رنگ، سموم	سمی و سرطان‌زا
۴-کلرو آمین		سیگار	سمی و سرطان‌زا
تولوئن، ۴- دی آمین		رنگ‌های کارخانه‌ای، سموم	سمی و سرطان‌زا
۴-نفتیل آمین		رنگ‌های کارخانه‌ای، روغن	سمی و سرطان‌زا
۴-۴'-متیلن بیس (۴-کلرو آمین)		رنگ‌های کارخانه‌ای	سمی و سرطان‌زا
۴،۴'-متیلن دی آمین		پلی اورتان‌های کارخانه‌ای، رنگ‌های اپوکسی	سمی و سرطان‌زا
-N-نیتروزو دی فنیل آمین		دارویی، پلاستیک پلاستیک‌ها، رنگ‌های کارخانه‌ای	سمی و سرطان‌زا

آمین‌های آزاد شده به طور متواالی با کروماتوگرافی با عملکرد بالا HPLC¹ با آشکار ساز فرابینفس تجزیه شد. اثر متغیرهای متفاوت مرتبه با فرآیند کاهشی با استفاده از طراحی فول فاکتوریال^۲ به همراه عوامل مهمی مثل دما، زمان، نسبت‌های متفاوت از دی‌تیونیت به رنگرا به طور همزمان بررسی شدند. آنها به این نتیجه رسیدند که استفاده از $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ برای شکست اتصال $\text{N}=\text{N}-$ به همراه تجزیه کروماتوگرافی با عملکرد بالا محصولات کاهش یافته، اجازه می‌دهد که با نظرات و تعیین آمین‌های آروماتیک سرطان‌زا شناخته شده، (تشکیل شده از کاهش رنگ‌های آزو در بستر پلیمری)، خطر اسباب‌بازی‌ها را ارزیابی کند.

دو عامل کاهنده استفاده شده برای رنگ‌های آزو، سدیم دی‌تیونیت و کلرید قلع (II) هستند، که اولی غالب است.

۱-۵- کاهش و استخراج

مطالعات نشان داد یک روش کاهشی برای بیشتر رنگ‌های مورد استفاده در اسباب‌بازی‌ها وجود دارد. در سال ۲۰۰۲، گاریکوس و همکارانش در مقاله‌ای، مطالعه‌ای برای تعیین آمین‌های آروماتیک تشکیل شده بعد از کاهش رنگ‌های آزو مورد استفاده در اسباب‌بازی انجام دادند. سدیم دی‌تیونیت در شکست کاهشی از گروه آزو برای رنگ‌ها استفاده شد، و

¹ High Performance Liquid Chromatography

² Full-Level

مقاله

می تواند به رسمیت شناخته شود (SFE) و (MAE) به عنوان جایگزین معمولی روش های استخراج برای استخراج آمین های منمنع شده در خاک های آلوده را نشان می دهد. پس از سال ۱۹۹۶، تمرکز بر روی رنگ های آزو بر انواع بسترهای مثل اسباب بازی ها و چرم بود [۱۸].

۱-۶- میکرو استخراج فاز جامد (MAE)

این روش بر اساس روش ترکیب شدهای با اسپکتروفوتومتری جرمی جفت شده با گاز کروماتوگرافی (GC-MS) کار می کند تا رنگ های آزو منمنع شده در چرم و پارچه رنگ شده را آشکارسازی کند. رنگ های آزو با اندازه گیری کیفی در پاسخ به آمین های آروماتیک که بعد از یک مرحله شکست کاهنده در بافر سیترات تشکیل می شود، انجام شد. در کل، ۲۲ آمین آروماتیک برسی و همه آنها با دو استاندارد داخلی به هر استخراج اضافه شد. مطالعه برای بهینه سازی استخراج برخی از رنگ های آزو به کار رفته در اسباب بازی ها و همچنین روش های متعددی برای استخراج آنالیتیک انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است، به عنوان مثال، استخراج با سیال فوق بحرانی (SFE)، استخراج مایکروویو (MAE) و استخراج سوکسله و غیره. فرآیند کلی شامل تغییض نمونه بر روی کارتیج های استخراج فاز جامد (SPE) به منظور استخراج رنگ های آزو از محلول ها و روش های تجزیه ای متوالی به وسیله کروماتوگرافی با عملکرد بالا به همراه اسپکتروسکوپی جرمی یا اسپکتروفوتومتری با آشکارساز فرابنفش انجام می شود. در حالیکه هیچ یک از این روش ها نمی توانند برای مواد پلاستیکی جامد به صورت مستقیم اجرا شود [۱۶، ۱۷].

استفاده از این روش ها بازیافت را در تعیین بیشتر افزودنی ها، کاهش قابل توجه در حجم مصرفی حلal و زمان استخراج بهبود داده است. در سال ۲۰۰۲، گاریگوس و همکارانش مطالعه ای در زمینه بهبود استخراج رنگ های آزوی معمول مورد استفاده در اسباب بازی کودکان انجام دادند solvent yellow 14(mono azo), solvent red 14(diazo, 24) disperse red 1(mono azo, 24) موقوف به اندازه گیری شدند. پس از آن، آنالیت ها توسط کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با آشکارساز فرابنفش شناسایی شدند. سه روش استخراج از نظر تکرار پذیری، گرینش پذیری و بازیافت مقایسه شدند. نتایج MAE بازیابی بالاتری (بالای ۰/۹۸٪) را نشان می دهد، جز برای رنگ دی آزو (حدود ۰/۶٪)، تکرار پذیری به طور کلی برای سه نمونه خوب بود (انحراف استاندارد نسبی پایین تر از ۰/۲٪).

۲-۶- روش های کروماتوگرافی پیشرفته

تاثیو و بونونی در سال ۲۰۰۴، کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا - یونیزاسیون شیمیابی با فشار اتمسفری - طیف سنجی جرمی (HPLC-MS-APCI) را پیشنهاد کردند.

زمان هیچ اثر آشکاری نداشت. (حتی برای رنگ های دی آزو)، دما متغیر بسیار مهمی به اندازه نسبت دی تیونیت به رنگزا بود. پروفایل هر کاهش برای هر رنگ نشان داد که دمای ۶۵°C نسبت دی تیونیت به رنگزا ۱۰، و به مدت ۵ دقیقه برای کاهش کامل رنگ ها کافی می باشد تا جایی که رنگ زدایی کامل محلول در هر مورد دیده شود. محصول فرآیند کاهش کل برای بیشتر از ۸۰٪ در هر مورد یافت شد.

۲-۲-۱- کاهنده کلرید قلع

مطالعه بر روی ۱۴ رنگ مورد استفاده در محصولات رنگ پارچه مصرف کننده به وسیله کاهش با کلرید قلع (II) محلول در هیدروکلریک اسید (HCl) غلیظ انجام شد. پس از کاهش، محلول قلیایی شده و آمین ها با ۱،۱-تری کلرواتان. استخراج شدند. حضور آمین در نمونه های مختلف رنگ تایید شد [۶].

۳-۲-۱- تعیین نهایی مقادیر کم آمین های آروماتیک در نمونه رنگ

روش های تجزیه ای بسیاری مثل کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی با عملکرد بالا (HPLC) برای تعیین مقادیر کم آمین های آروماتیک استفاده می شوند. در حالیکه TLC و GC برای آنالیز مقداری بیشتر استفاده می شوند. روش (HPLC) بیشتر برای اهداف اندازه گیری کیفی بوده است [۶].

۶- روش های جدید

با وجود اینکه روش های اندازه گیری قدیمی اشاره شده نیازمند آمده سازی نمونه می باشد، لذا سرعت اندازه گیری پایین است و تعداد محدود اندازه گیری روزانه وجود دارد. نباید فراموش کرد که روش های دستگاهی خصوصاً طیفسنجی جرمی که اغلب با روش مانند کروماتوگرافی و یا سایر روش ها جفت می شود، از صحت بالایی برخوردار بوده و به عنوان روش مرجع مدنظر قرار دارند. روش های جدیدتری نیز وجود دارد، اما به دلیل محدودیت های زیر کمتر برای مراکز کوچک و یا حتی مراکز بزرگ مانند ارگان هایی اداره گمرک به کار گرفته می شوند.

- هزینه خرید دستگاه ها بسیار بالاست.
- تامین و نگهداری دستگاه ها هزینه بالایی دارد.
- همچنین هزینه مواد مصرفی و قیمت تمام شده هر آزمایش بالاست.
- به پرسنل مدرج و متخصص نیاز دارد و هزینه پرسنلی آنها بالا می باشند.

در واقع بخش کمتر توسعه یافته در روش تجزیه ای کلی، احتمالاً مرحله استخراج است. در سال ۱۹۹۰ افزایش علاقه مندی در روش های استخراج در میان شیمی دان های تجزیه دیده شد. همچنین، در مورد آمین های آروماتیک، چندین مطالعه با روش های استخراج مدرن در طول دهه گذشته را نشان می دهد. بین سال های ۱۹۹۳ و سال ۱۹۹۶، دو مطالعه که

نگهداری دستگاهها، همچنین هزینه مواد مصرفی و قیمت تمام شده هر آزمایش از روش‌های دستگاهی پیشرفت‌ه کمتر استفاده می‌شود. لذا با بهبود روش‌های استخراج در مراکز مختلف می‌توان مقدار میانگین غلظت انواع فلزات سنگین که در رنگ‌های اسباب‌بازی به عنوان خشک کن رنگ و یا تثبیت‌کننده به مقدار زیادی استفاده می‌شوند را بررسی کرد. با توجه به اینکه مطالعات بر روی نمونه‌های خاص و برخی رنگ‌های به کار رفته در اسباب‌بازی انجام گرفته، لازم است بررسی کامل تری در مورد کلیه اسباب‌بازی‌های مورد استفاده کودکان از نظر فلزات سنگین، مواد رنگزای آلوی و حتی بسته‌بندی آنها صورت گیرد. از آن جاییکه در کشور ما به طور اساسی مطالعات یا سابقه علمی در این زمینه وجود ندارد، به نظر می‌رسد که باید کنترل دقیق و نظارت بر کیفیت رنگ مورد استفاده در اسباب‌بازی‌ها با انجام آزمایشات تخصصی اینمنی اسباب‌بازی، زیر نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گیرد و محققین در آینده با مطالعات بیشتر به فکر جایگزین‌کننده‌های زیست تخریب‌پذیر، رنگ‌های گیاهی و ارائه روش‌های مدرن جداسازی اما با کاربری بالا و کمترین زمان باشند. تحقیقات زیادی در مورد بررسی میزان فلزات سنگین در اسباب‌بازی‌ها به عمل آمده که مقایسه نتایج تحقیقات ایران با مطالعات مشابه از جمله مطالعات انجمن سبز کانادا و کمیسیون اینمنی مصرف‌کنندگان آمریکا نشان داد که از نظر وجود فلزات سنگین در اسباب‌بازی‌ها و مقادیر قابل استخراج آن در مقایسه با مطالعات مشابه در یک راستا بوده است، بدین معنی که اسباب‌بازی‌های مورد مطالعه حاوی فلزات سمی سرب، کروم و کادمیم و سایر تراوشتات سمی PVC بوده، اما مقادیر بیش از حد مجاز و خط‌رنگ فلزات سمی از این اسباب‌بازی‌ها قابل استخراج نمی‌باشد. در نهایت با توجه به گستره روزافزون استفاده از رنگ‌های آزو در اسباب‌بازی‌های کودکان بهتر است قوانین کشور اجازه دهد که از ورود اسباب‌بازی‌هایی که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی و نظارت بر کیفیت آن‌ها را ندارد، جلوگیری به عمل آورد. این مقاله تأکید دارد که ارتقا آگاهی اقشار جامعه می‌تواند نقش مهمی را در حفظ سلامت کودکان ایفا کند.



شکل ۴ - (HPLC-APCI-MS)

اما در سال ۲۰۰۷، گنزالس و همکاران، آنالیز رنگ‌های آزو با دو روش UV-VIS (HPLC-UV/Vis) و اسپکتروفوتومتر حریمی چهارقطبی سه‌گانه با آشکارساز HPLC-ESI، یونیزاسیون الکترو اسپیری به شیوه یون مثبت- (+)-QqQ-MS/MS، برای تعیین مقدار کمی ده رنگ تجاری به جهت کنترل در محصولات پیشنهاد کردند. پیک‌های چندتایی مشاهده شده، آنها را مجبور ساخت که برای به دست آوردن اطلاعات ساختاری از روش HPLC-ESI-MS/MS به شیوه اسکن عمل کنند. عوامل کیفی دو روش کروماتوگرافی پیشنهادی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت، حد تشخیص -۲۹۹۰ و حد کمی (LOQs) در حدود 1^{-1} μg و 1^{-1} μg برای HPLC-UV/Vis و 2990 و $14/3-4/54$ μg و 1^{-1} μg برای HPLC-ESI (+)-QqQ-MS/MS ارزیابی شد [۱۸].

۷- نتیجه‌گیری

روش‌های اندازه‌گیری کیفی و کمی جهت تعیین مقدار فلزات سمی و رنگ‌های آزو به کار رفته در اسباب‌بازی‌ها با استفاده از روش‌های قدیمی مانند کاهش دادن با استفاده از یک عامل کاهنده، استخراج آمین‌های تشکیل شده و تعیین مقدار آن‌ها با استفاده از روش‌های مثل TLC و GC و SPE MAE SFE HPLC و همچنین روش‌های استخراج پیشرفته‌تر مانند SPE MAE SFE HPLC-ESI-MS-APCI-HPLC و یا HPLC-ESI (+)-QqQ-MS/MS یا روش‌های کروماتوگرافی پیشرفته‌تر که به دلیل هزینه بالای خرید، تامین و

۸- مراجع

1. R. Stringer, P. Johnston, "Toxic chemical in a child's world: an Investigation into PVC Plastic products" publ: Greenpeace Research Laboratories, University of Exeter, June 2001.
2. L. Brian, J. Jeffry, bawben smith J, "Paint as source of recontamination of houses in urban environments and its role in maintaining elevated blood leads in children", the science of total environment, 164, 221-235, 1995.
3. M. Bramley, "Greenpeace testing results for lead and Cadmium in PVC Plastic (vinyl) Consumer Products Bought in Canada", Greenpeace, 1-5, 1998.
4. K. T. Chung, Environ. Carcin, Ecotox. Rev. C 18, 51, 2000.
5. F. Rafii, J. D. Hall, C. E. Cornelius, food, chem. Toxicol, 35 897, 1997.
6. Lars-Henric Ahlstrom, Cecilia Sparr Eskillson, Erland Bjorklund, trends in Analytical chemistry, 24, 1, 2005.
7. Robert M. Christie, color chemistry, chapter 1, 45, 2010.
8. Consumer Products Safety Commission, "CPSC Staff Report on Lead and Cadmium in Children's Polyvinylchloride (PVC) Products" Publ: US Consumer Product Safety Commission, 2-8, 1997.
9. A. A. Atia, A. M. Donia, W. A. Al-Armani, Adsorption/desorption behavior of acid orange 10 on magnetic silica modified with amine groups. Chem. Engine J., 150(1): 55-62, 2009.
10. L. Rehn, Arch. Klin.Chirr, "The First Successful Cardiorrhaphy", 50, 588, 1897.

مقاله

- 11.R. I. Freudenthal, E. Stephens, D. P. Anderson, Int, J, Toxical, 18, 353, **1999**.
- 12.P. Vineis, R. Pirastu, "Aromatic amines and cancer Cancer Causes Control", 8, 346, **1997**.
- 13.DIN 53316, DIN Deutsches Institute fur Normung e.V., **1997**.
- 14.T. Tao, Comparisons between azo dyes and Schiff bases having the same benzothiazole/phenol skeleton: Syntheses, crystal structures and spectroscopic properties. Dyes and Pigments, 92(3): 916-922, **2012**.
15. M. S. Yen, I. J. Wang, "Synthesis and solvent characteristics of bishetaryl monoazo dyes derived from polysubstituted-2-aminothiophene derivatives", Dyes Pigm., 67 (3), 183-188, **2005**.
16. P. Ji, J. Zhang, F. Chen, M. Anpo, "Study of adsorption and degradation of acid orange 7 on the surface of CeO₂ under visible light irradiation", J. Appl. Catal., B, 85, 148-154, **2009**.

۱۷. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استاندارد ایران.

.۱۴۵۳

۱۸. مقدس پور، حسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوqi یزد، شماره اول، بهار ۱۳۸۵، دوره چهاردهم، صفحه ۶۴-۵۹.
- 19.M. C. Garrigós, "Optimization of the extraction of azo colorants used in toy products", J. Chromatogr. A, 963(1-2): p. 427-433, **2002**.
20. M. A. Metwally, "New azodisperse dyes with thiazole, thiophene, pyridone and pyrazolone moiety for dyeing polyester fabrics", Dyes Pigm., 92(3): p. 902-908, **2012**.
21. Y. H. Ebead, "Spectrophotometric investigations and computational calculations of prototropic tautomerism and acid-base properties of some new azo dyes," Dyes Pigm., 92(1): 705-713[1], **2012**.
22. A. M. Khalil, "Synthesis and antibacterial studies of azodisperses dyes derived from 2-(thiazol-2-yl)phthalazine-1,4-diones. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 141(12): p. 1353-1360, **2010**.