



وزارت علم و تحقیقات و فناوری
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

مروری بر تهیه و کاربرد نانو ذرات طلا

شیرین ساکت^۱، سوسن رسولی^{۲*}، محمد علی فقیهی ثانی^۳، امیر مسعود اعرابی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مواد سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵ - ۴۹۳۳

۲- دانشیار، گروه پژوهشی نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵ - ۶۵۴

۳- دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مواد سرامیک، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵ - ۴۹۳۳

۴- استادیار، گروه پژوهشی نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵ - ۶۵۴


تاریخ دریافت: ۹۲/۴/۱ تاریخ بازبینی: ۹۲/۷/۲۹ تاریخ پذیرش: ۹۲/۸/۱۱

چکیده

نانو ذرات طلا به عنوان موادی ارزشمند مطرح هستند که کاربردهای بسیار زیادی در انواع فیلترهای نوری، سلول‌های خورشیدی، بلورهای مایع، ذخیره‌سازی اطلاعات، کاتالیزور، حسگرهای بیولوژیک، پزشکی و رهایش دارو داشته و دامنه کاربرد آنها در حال گسترش است. رنگ در توزیع ذرات کلوئیدی طلا بسته به شکل و اندازه ذرات از قرمز تا آبی تغییر می‌کند. این امر، می‌تواند نوید بخش کاربرد آنها به عنوان رنگدانه در چاپگرهای دیجیتال و یا لعاب‌های دکوری باشد. در این مقاله روش‌های سنتز، خواص نوری و کاربردهای نانو ذرات طلا با تأکید بر تاثیر شکل و اندازه ذرات بر خواص آنها بررسی شده است.

واژه‌های کلیدی

نانو ذرات طلا، روش‌های تولید، اندازه ذرات، خواص نوری و الکترونیکی.




*Corresponding author: Rasouli@icrc.ac.ir

Review on preparation and application of gold nanoparticles, S. Saket, S. Rasouli, M. A. Faghihi-Sani, A. M. Arabi

۱- مقدمه

برای ترکیباتی که مقادیر E^0 مثبت دارند، هیدروژن نقش یک کاهنده را بازی می‌کند. بسیاری از نمک‌های فلزی در محیط آبی از این دست هستند. از دیگر ترکیبات کاهنده شیمیایی می‌توان به هیدرازین و نمک‌های بوروهیدرید با فرمول ABH_4 اشاره کرد که A بیانگر یک فلز قلیایی است. مقدار E^0 برای هیدرازین و بوروهیدرید به ترتیب -۲۳۰- و -۴۸۰- میلی‌ولت می‌باشد. معمولاً $AuCl_4^-$ به عنوان نمک محلول در آب برای تهیه یون طلا مورد استفاده قرار می‌گیرد، با $E^0 = +1$ ولت در حدود $+1$ ولت نورتایی نسبت به جامد حجمی مشاهده شده است. در واقع با کاهش اندازه ذره، اتم‌های سطحی اهمیت پیدا می‌کنند و هنگامی که ذره تحت تابش الکترومغناطیس قرار می‌گیرد الکترون‌های رسانش (پلاسمون‌ها) شروع به نوسان می‌کنند و تشید پلاسمون‌های سطحی، یک جذب قوی در ناحیه مرئی ایجاد می‌کند که منشا رنگ‌های زیبا در این ذرات می‌باشد. بهطور کلی، طول موج‌هایی که در آن تشید پلاسمون سطحی روی می‌دهد به اندازه، جنس، شکل ذرات و همچنین ویژگی دیالکتریک محیطی که ذره در آن قرار دارد وابسته است [۱].

شکل ۱ تصویر میکروسکوپی الکترونی عبوری^۱ و نمودار طیف‌سنجدی فرابنفش- مریبی^۲ محلول آبی طلا را نشان می‌دهد. در تصویر میکروسکوپی الکترونی عوری توزیع نسبتاً یکنواخت ذرات کروی دهنده متوسط ۲۰ nm دیده می‌شود. طیف جذب نانوذرات نشان دهنده پیک تیز با پهنای کم در محدوده ۵۲۰ nm نانومتر می‌باشد که محلول طلا قرمز یاقوتی مشاهده می‌شود، در حالی که طلا زرد است [۲].



شکل ۱- نانوذرات کروی طلا $UV-visible$ (چپ) و TEM (راست) [۳].

۲- روش‌های سنتز نانوذرات طلا


۲-۱- روش احیای شیمیایی

سنتز نانوذرات طلا معمولاً به روش شیمیایی و از طریق احیاء یک پیش ماده طلا انجام می‌شود. گاز هیدروژن همواره به عنوان یک عامل کاهنده استاندارد در شیمی شناخته می‌شود. مقدار E^0 برای واکنش کاهش یون پروتون به هیدروژن صفر ولت است:



¹ TEM

² UV-visible




شکل ۲- شماتی از احیای شیمیایی $HAuCl_4$

³ Toor Kovij

مقاله

روش‌های الکتروشیمیایی برای تهیه نانوپودرها این است که محصول به راحتی جدا می‌شود و محصول فرعی حاصل از ماده کاهنده ایجاد نمی‌شود. برای جلوگیری از جانشینی خود بخودی Au^{+} روی سطح پتانسیل را باید کنترل کرد [۵].



شکل ۳- اثراستفاده از برخی پایدارکننده‌ها بر شکل نانو ذرات طلا.
،CTAB (a)،CTAC+KBr (b)،CTAC (c)،CTAC+BDAC (d)،[λ]CTAB+BDAC (e)

۳-۲- روش لیزری

پژوهشگران با استفاده از تابش امواج فرماصوت به همراه کندوسوز لیزری^۶، بازدهی سنتز لیزری نانوذرات طلا را افزایش دادند. نانوذرات سنتز شده به روش لیزری، که در اثر سرد شدن سریع پلاسمای حاوی گونه‌های جدا شده از سطح هدف، در اثر کندوسوز لیزری تشکیل می‌شود، نیاز به خالص‌سازی پس از سنتز ندارند که از مزایای این روش به شمار می‌رود. در این روش، از تابش هم زمان امواج بسیار کوتاه لیزر Nd:YAG با امواج فرماصوت، برای انجام آزمایش‌های سنتز نانوذرات طلا استفاده می‌شود. فرآیند کندوسوز لیزری با چگالی‌های انرژی مختلف لیزر در حضور یا عدم حضور امواج نامبرده بررسی شده که نتایج نشان می‌دهند که در حالت استفاده از امواج فرماصوت در تمامی چگالی‌های انرژی لیزر اعمال شده، غلظت نانوذرات طلا (بدون تغییر در توزیع اندازه و شکل آنها) افزایش می‌یابد. طلایی به کار رفته در سنتز نانوذرات طلا، یک قطعه طلا با خلوص ۹۹٪/۹۹٪ است که در کف یک ظرف شیشه‌ای محتوی آب مقطر بدون افزودنی‌های شیمیایی قرار می‌گیرد [۶].

عوامل فعال کننده سطحی اغلب ترکیبات پلیمری آلی هستند که در این میان می‌توان به ترکیبات پلی‌وینیل‌الکل^۱، پلی‌وینیل پیرولیدن^۲، اشاره کرد و همچنین سایر فعال کننده‌های سطحی با حلالیت پایین نظریه سنتیل دی متیل آمونیوم بورومید^۳، سدیم دودسیل سولفات^۴ نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این عوامل می‌توانند پس از جذب شدن به سطح ذرات از رشد آنها در هنگام واکنش جلوگیری کنند و بدین ترتیب مانع ایجاد اتفاق شوند و به علاوه این عوامل باعث پایداری محلول نیز می‌شوند [۴]. پایدارکننده‌های آلی مورد استفاده در سنتز نانوذرات بسته به سطح ذرات از رشد دارند شکل‌های مختلفی ایجاد می‌کنند که در تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری^۵ زیر قابل مشاهده است. همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود بسته به نوع پایدارکننده شکل ذرات از کروی تا میله‌ای کوتاه و بلند و یا مخلوطی از آنها تغییر می‌کند. در واقع، برخی از این مواد با اتصال بر روی بلورهای اولیه از رشد آنها در برخی صفحات جلوگیری کرده و منجر به ایجاد ساختار میله‌ای می‌شود [۸].

۲-۲- روش الکتروشیمیایی

در صورتی که الکترون مورد نیاز برای کاهش یون فلزی در ازای یک ماده شیمیایی (کاهنده) بر سطح یک الکترود فراهم آید، سنتز یک فرآیند الکتروشیمیایی نامیده می‌شود. همان‌گونه که ذکر شد، کاهنده‌های شیمیایی مختلف توپایی‌های متفاوتی برای کاهش کاتیون‌های فلزی دارند (برحسب مقدار E⁰) برای انواع مختلف سنتز باید کاهنده مناسبی انتخاب شود در سامانه‌های الکتروشیمیایی، قدرت کاهنده‌یک الکترود تابعی از پتانسیل الکتریکی اعمال شده بر سطح است. عملی همچون چگالی جریان نیز در حکم غلظت عوامل کاهنده دخالت دارد و می‌تواند به طور مستقیم بر فرآیندهای هسته‌زایی و رشد اثر بگذارد. همچنین نحوه اعمال پتانسیل نیز می‌تواند اثرگذار باشد. الکترودی که فرآیند احیا بر سطح آن اتفاق می‌افتد اصطلاحاً تحت عنوان کاتد شناخته می‌شود. در این روش‌ها نیز استفاده از عوامل پایدارکننده ضروری به نظر می‌رسد.

برای تهیه نانوذرات طلا از طریق روش‌های الکتروشیمیایی نشان داده شده است که اندازه ذرات با تنظیم شدت جریان تغییر می‌کند. به علاوه، تاثیر عوامل گوناگون مثل دما، جنس کاتد، ولتاژ، گرانوژی جریان، زمان، نوع الکترولیت بر روی اندازه ذرات و ساختار آنها بررسی شده است. یکی از روش‌های سنتز نانوذرات فلزی با روش الکتروشیمی الکتروپالس است که بر پایه استفاده از الکتروشیمی پالسی و شیمی صوت قرار دارد. روشی نیز برای جانشینی الکتروستاتیکی طلا روی سطح الکترود در الکتروشیمی و ایجاد باند بین طلا با تیول‌ها و دی سولفیدها گزارش شده است. رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی بر پایه، سولفات، کلرید، برمید و یدید نقره انجام می‌شود. در تمام موارد لایه‌ای از طلا تشکیل می‌شود. از جمله فواید

¹ Polyvinyl acetate (PVA)


² Polyvinyl pyrrolidone (PVP)

³ Cetyl trimethylammonium bromide (CTAB)


⁴ Sodium dodecyl sulfate (SDS)

⁵ Transmission electron microscopy (TEM)

مستقیمی با اندازه و شکل ذرات دارد. تصاویر شکل‌های ۴ و ۵ به ترتیب طیف‌های رنگی مختلفی از محلول حاوی نانومیله‌های طلا با ابعاد مختلف و نانوذرات کروی و مکعبی را نشان می‌دهند. در این تصاویر، ملاحظه می‌شود که طیف رنگی مشاهده در مورد ذرات میله‌ای با طیف مشاهده شده به صورت کروی و مکعبی تفاوت عمده‌ای دارد که این امر به نحوه اندرکنش امواج نور و ذرات و چگونگی بازتابیش آنها دارد. به علاوه، در یک ساختار مشخص از ذرات این طیف رنگی بسته به اندازه ذرات متفاوت خواهد بود [۱۰].



شکل ۴- طیف رنگی و تصاویر میکروسکوپی نانومیله‌های طلا با نسبت طول به عرض متفاوت [۱۰].



شکل ۵- (A) تغییر خواص نوری نانوبوسته طلا با تغییر ضخامت پوسته، (B) سنتز نانو قفس‌های طلا با اسید اوریک [۱۰].

۴-۲- استفاده از دارچین در سنتز نانوذرات طلا

محققان در زمینه نانوفناوری سبز نشان دادند که دارچین و اجزای دیگری همچون گیاهان، برگ‌ها و دانه‌ها می‌توانند به عنوان منابعی برای مواد شیمیایی گیاهی عمل نموده و مواد را به نانوذرات تبدیل کنند. بنابراین راهکاری در زمینه نانوفناوری سبز ایجاد کرده اند. در این فرآیند نمک طلا را با دارچین مخلوط کرده و محلول آبی تهیه می‌کنند تا نانوذرات طلا را سنتز نمایند. در این روش جدید از الکتریسیته یا مواد سمی استفاده نمی‌شود. محققان در طول این مطالعه دریافتند که مواد شیمیایی فعال دارچین به هنگام تشکیل نانوذرات آزاد می‌شوند. زمانی که این مواد فعال که مواد شیمیایی گیاهی^۱ نامیده می‌شوند، با نانوذرات طلا ترکیب شوند، می‌توانند در درمان سرطان به کار روند. این مواد گیاهی وارد سلول‌های سرطانی شده و به تخریب یا تصویربرداری از آنها کمک می‌کنند. این نانوذرات طلا نه تنها از نظر محیطی و زیستی بی‌اثر هستند، بلکه از نظر زیستی فعال بوده و می‌توانند بر علیه سرطان به کار روند [۷].

۳- تاثیر اندازه و شکل نانوذرات طلا بر رنگ نمونه حاصل

روش‌های سنتز نانوذرات طلا و عوامل موثر بر آن، برای مثال پایدارکننده و احیاکننده نقش مهمی در تعیین اندازه و شکل و رنگ محصول ایفا کرده و تحقیقات قبلی نشان داده که رنگ نمونه‌های به دست آمده ارتباط

^۱ phytochemicals

مقاله

ایجاد چاپ با کیفیت بسیار بالا بر روی سطوح سرامیکی، کاشی امکان تهیه محصولات سفارشی با صرفه اقتصادی به وجود آمد. البته، به خاطر ساختار چاپگرهای جوهراافشان محدودیت‌هایی در تهیه مرکب برای چاپگرها وجود دارد که مهم‌ترین آنها تهیه مرکب است. اما با ورود نانومرکب‌های سرامیکی بسیاری از این مشکلات و محدودیت‌ها حل شده است. امروزه نسبت به گذشته نیاز بیشتری به تهیه این مرکب‌های سرامیکی وجود داشته و این مواد بیش از پیش مطالعه و پژوهش می‌شوند. نانورونگدانه‌های طلا در شرایط مختلف دمایی ($T_a = 1200^{\circ}\text{C}$) و شرایط مختلف شیمیایی (الاعب‌های متفاوت، پوشش‌های شیشه‌ای و بدنه‌های پرسلانی) پایدار هستند. در تصاویر ۶ نمونه‌ای از این بدنه‌ها قابل مشاهده است [۱۳].

۴- کاربرد نانو ذرات طلا
در جدول زیر زمینه‌های مختلف کاربرد نانو ذرات طلا و نقش آنها در صنایع مطرح شده است.

۴- جوهر چاپگرهای دیجیتال مورد استفاده در صنعت کاشی و سرامیک


در گذشته برای تزیین سطوح سرامیکی، کاشی و دکوراسیون فقط از دستگاه‌های چاپ سلیک اسکرین استفاده می‌شده است این روش چاپ دارای مشکلات و محدودیت‌های فراوانی بود که پاسخگوی تزیین مناسب در صنعت سرامیک نبود و از لحاظ اقتصادی قادر به تهیه محصولات سفارشی با قیمت مناسب نبود، اما با ورود چاپگرهای جوهراافشان قابلیت

جدول ۱- محدوده اندازه ذرات طلا و کاربرد [۱۱].

| توضیحات | موارد استفاده | محدوده اندازه نانو ذرات |
|---|---|---------------------------|
| پوشش‌های تزئینی در صنایع رنگ و نساجی و سرامیک، پوشش نازک برای تولید نیمه هادی‌ها و یا دستگاه‌های الکتروشیمیایی، هدف قرار دادن تومورسربطانی و رساندن دارو | میکروسکوپ نوری HTEM حسگر گازی پوشش دارو رسانی چاپگرهای دیجیتال | کوچک 15 nm |
| تشخیص و حذف جیوه از آب آلوده، عوامل تصویربرداری مولکولی، حسگرهای زیستی، تشخیص پایی مورفیسم نوکلئوتید، هدف قرار دادن سلول‌های تومور و تصویربرداری، کاهش تجزیه شیمیایی، اکسیداسیون مواد آلی | SEM TEM ذخیره سازی داده‌ها SERS ^۱ حسگر شیمیایی DNA دارو رسانی کاتالیست در محیط زیست | متوسط $20 - 60\text{ nm}$ |
| تشخیص سلول‌ها با استفاده از فلوسیتومتری ^۲ ، بازده سلول سوختی، پشتیبانی از الیاف ابریشم برای استفاده در صنعت نساجی، چاپ مستقیم ذرات طلا بر روی کاغذ و پارچه، شناسایی و سنجش نشانگرهای زیستی در سلول‌ها برای مقاصد تصویربرداری | فیلم‌های رسانا ماموگرافی نوری تجهیزات الکترونیکی | زرگ $80 - 250\text{ nm}$ |

¹Surface-Enhanced Raman scattering

²Flowcytometry



شکل ۶- تصاویر TEM نمونه‌های (a) $\text{Au}20\text{Cu}80$ و (b) $\text{Au}40\text{Ag}60$ و (c) اعمال نمونه‌ها روی اعاب کاشی پرسلانی [۱۳].


می‌توانند جاهای خالی^۳ در اکسید تیتانیم را پایدار کرده، مولکول‌های واکنش‌دهنده آنیلین را فعال نموده و اکسیژن را که به عنوان یک واکنش‌دهنده عمل می‌نماید را نیز فعال کنند. آنیلین با دادن یک الکترون به جاهای خالی موجود در تیتانیا یا به اتم‌های طلای کاتیونی، می‌تواند یک کاتیون رادیکالی تشکیل دهد. در این هنگام واکنش آغاز می‌گردد. اکسیژن هم بر روی جاهای خالی موجود در CeO_2 یا TiO_2 و یا روی نانوخوشهای طلا، فعال می‌شود. مزیت این روش این است که در آن به تراستات سرب یا مقادیر استوکیومتری نیترات نیازی نیست. به علاوه می‌توان فرآیند تکظرفی^۴ را که به جای استفاده از آنیلین‌ها، با نیتروآروماتیک‌ها (که در فرآیند ساخت آزوینزن‌ها نیاز هستند) شروع می‌شود، انجام داد. این امر مانع از انجام مرحله تشکیل آنیلین از نیتروآروماتیک‌ها می‌شود. این کار می‌تواند برای استفاده تولید کنندگان رنگ به منظور تولید ترکیبات آزو در مقیاس صنعتی، یک روش زیست‌سازگار را فراهم نماید [۱۲].

۴-۳- محیط زیست

نانوفناوری و سنتز نانوذرات طلا توپسته راه حل‌هایی برای مشکلات بزرگ زیست‌محیطی مانند کنترل آلودگی هوا، تصفیه آب، تولید کمتر زباله و صرفه‌جویی در منابع طبیعی ارائه کند. طلا از فلزات پایدار است که در مقابل اکسیداسیون مقاوم است. این خاصیت نانوذرات طلا، توپانی تولید بسیاری از کاتالیزورها را فراهم می‌کند: به عنوان مثال کاتالیزور در واکنش اکسیداسیون CO ، کاتالیزور واکنش هیدروژن دارشدن مواد اولیه اشباع نشده، کاتالیزور اکسایش یا کاهش CO و اکسایش CH_3OH و کاهش O_2 و غیره می‌توان اشاره کرد. کنترل و آشکارسازی جیوه: علم نانوفناوری می‌تواند به وسیله نانوذرات طلا، عنصر جیوه را در محیط شناسایی و کنترل کند. جیوه یکی از سمی‌ترین موادی است که در تمام دنیا وجود دارد. جیوه می‌تواند باعث بوجود آمدن بیماری‌هایی مانند آراییر و آسم شود. هر ساله ۱۰۰ تن جیوه از طرق مختلف به خصوص از طریق صنعت وارد اتمسفر و محیط زیست می‌شود. نانوذرات طلا می‌توانند به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون جیوه به کار برد شوند [۱۴].

بهبود کیفیت آب و هوا: یکی از کاربردهای مهم نانوذرات طلا تمیزکردن هوا و بهبود کیفیت آب می‌باشد. منواکسید کردن گازی بی بو و بی رنگ و بسیار سمی برای انسان است. نانوذرات طلا می‌توانند کاتالیزور واکنش تبدیل CO به CO_2 باشند و آن را سرعت ببخشند. گاز CO_2 ماده‌ای است که برای انسان ضرر خاصی ندارد. پس نانوذرات طلا می‌توانند مشکل گاز سمی CO را در محیط زیست حل کرده و آن را به گاز غیر سمی CO_2 تبدیل کنند. در سال‌های اخیر استفاده از نانوذرات فلزات برای تشخیص و از بین بردن آلودگی آب، افزایش پیدا کرده است. استفاده از نانوذرات طلا برای جذب و حذف مقدار قابل توجهی جیوه از آب آشامیدنی، بسیار موثر و امیدوارکننده بوده است [۱۴].

رنگ نمونه توسط اثر رزونانس پلاسمون سطحی^۱ ایجاد می‌شود که به نوسان الکتریکی نانوذرات فلزی و اندازه ذرات، فاصله بین ذرات، لایه‌های دی الکتریک متناوب و لایه‌های ذرات هم محور بستگی دارد. برانگیختگی پلاسمون‌های سطحی و ایجاد رزونانس توسط یک میدان الکتریکی با طول موج مشخص، باعث پخش نور و ایجاد باندهای جذب SPR و قوی شدن میدان مغناطیسی به وجود آمده می‌شود. بسامد و شدت باندهای SPR به نوع فلز و شکل و اندازه ذرات آن فلز بستگی دارد [۱۱]. اگر چه بدليل قیمت بالای طلا همچنان محدودیتهای زیادی برای استفاده از این ماده وجود دارد ولی به هر حال اگر بتوان با غلظت‌های کم طلا به بازدهی بالای رنگدهی رسید، می‌تواند در صنعت سرامیک جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. همچنین، پژوهشگران از نقره در کنار طلا برای ایجاد طیف رنگی استفاده کردند: زیرا که نقره به میزان قابل توجهی از طلا ارزان‌تر است. علاوه بر آن رنگدانه‌هایی که هر دوی ذرات طلا و نقره را دارا باشند، بهدلیل اینکه انرژی باندهای SPR با نسبت Au/Ag تغییر می‌کند، خواص نوری متفاوتی را از خود نشان می‌دهند. این موارد می‌توانند تأثیر مثبتی بر خواص رنگ‌ها داشته باشند، به عنوان مثال می‌توانند کیفیت رنگدهی را بهبود دهند. در شکل ۷ می‌توان تغییر رنگ ناشی از تغییر نسبت طلا به نقره را به خوبی مشاهده کرد [۱۱].




شکل ۷- ترکیب Ag/Au با درصد مولی مختلف [۱۱].

۴-۲- استفاده از نانوذرات طلا در ساخت رنگزاهای صنعتی در سال‌های اخیر روشی جدید و زیست‌سازگاری برای تولید این رنگزاهای صنعتی با استفاده از کاتالیزور نانوذرات طلا ابداع شده است. معمولاً برای ساخت رنگزاهای آزوینزنی، باید از فلزات واسطه سمی یا نیترات‌ها استفاده کرد. اولینور کورما و همکارانش، نشان داده‌اند که نانوذرات طلا بر روی دی‌اکسید تیتانیم یا دی‌اکسید سدیم، می‌تواند واکنش‌های لازم برای تولید آزوینزن‌ها را سرعت دهد و این فرآیند تحت شرایط ملایم، بیشتر از ۹۸٪ بازدهی دارد. به گفته این پژوهشگران، این روش می‌تواند در تولید ارزان‌تر و ایمن‌تر رنگ‌ها برای استفاده در رنگدانه‌ها، افزودنی‌های غذایی و داروها مورد استفاده قرار گیرد. نکته کلیدی این روش، استفاده از یک فرآیند کاتالیزوری به جای یک فرآیند استوکیومتری است. در این روش می‌توان تشکیل محصولات جاتی را به میزان زیادی کاهش داد. این پژوهشگران دریافت‌هایند که نانوذرات طلا

² Vacancies

³ One-pot

مقاله



شکل ۱- کاربردهای نانو ذرات طلا در پزشکی

۴- سلول‌های خورشیدی

عملکرد سلول‌های خورشیدی بر اساس بازه توان و مقدار توانی که دریافت و تبدیل به انرژی الکتریکی می‌کند، سنجیده می‌شوند از این رو به منظور ارتقای بازه این سلول‌ها از نانوذرات استفاده می‌شود. نانوذرات طلا با توجه به دارا بودن پلاسمون‌های شدید سطحی و در نتیجه افزایش جذب نور خورشیدی می‌توانند در سلول‌های خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند. لایه‌ای از نانو ذرات طلا را بین دو زیر لایه جاذب نور در سلول خورشیدی پلیمری آلی قرار می‌دهند. که این باعث تاثیر پلاسمونیک آن شده، به طوری که ذرات، میدان الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که به متمنکر کردن نور کمک می‌کند، بنابراین نورهای دریافتی، به وسیله زیر لایه‌ها جذب می‌شوند. تاثیر پلاسمونیک، در میان محل اتصال لایه‌ها، موجب ارتقای زیر لایه‌ای بالا و پایین می‌شود که این منجر به بهبود بازدهی تبدیل انرژی از سلول‌های خورشیدی از ۵/۲۲٪ به ۶/۲۴٪ باشد. و همچنین کارآبی آن را به میزان ۲۰٪ افزایش می‌دهد [۱۵].

۵- پزشکی و زیست شناسی

در زمینه‌های بیولوژیکی و پزشکی، این نانوذرات بهدلیل خواص ضدقارچ و ضدباکتری که دارند، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند: گزارش شده که اثر ضد باکتری این مواد با افزایش غلظت فلز در سوپرائسیون و در اندازه ذرات کمتر از ۵۰ nm، زیاد می‌شود. سال‌های طولانی از نقره به عنوان یک ضدمیکروب استفاده می‌شد: ولی در سال‌های اخیر طلا به عنوان نانوذرات طلا می‌توانند از رشد باکتری E. coli کنده [۱۶]. یکی از دلایل مهم برای استفاده از نانوذرات طلا در پزشکی غیرسمی بودن و سازگاری با محیط زیست این ذرات است. در این مصارف غلظت نانوذرات طلا بسیار مهم است که رقیق بودن این ذرات تغییری در خواص آن‌ها ایجاد نکند. به علاوه نانوذرات طلا ای که به روش‌های مختلف تولید شده‌اند باید در شرایط آزمایشگاهی (خارج از محیط آلی) پایدار بماند تا بتواند همان اثر را در محیط‌های آلی اعمال کند. نانوذراتی که اندازه‌ی آن‌ها بین ۱ تا ۵۰۰ nm است بسیار کوچک‌تر از سلول‌های بدن انسان می‌باشند (اندازه سلول‌های بدن انسان بین ۱۰ تا ۲۰ میکرومتر یا میکرون می‌باشد). اندازه خاص نانوذرات باعث به وجود آمدن نانو حسگرهاست که می‌توانند پروتئین یا DNA را در داخل و خارج سلول پیدا کنند. خواص منحصر به فرد نانو مواد امکان پیش‌بینی رویدادهای بیولوژیکی توسط مبدل پیام الکتریکی را فراهم می‌کنند: این امر موجب تولید نسل جدیدی از قطعات بیوالکترونیکی با کاربردهای جدید می‌شود شکل ۸ کاربردهای نانوذرات طلا در پزشکی را نشان می‌دهد.

۶- مراجع

- M. Blosi, "Au-Ag nanoparticles as red pigment in ceramic inks for digital decoration", Dyes and pigments. 93, 55-362, 2012.
- J. Vosburgh, "Optical absorption spectra of gold nano-clusters in potassium borosilicate glass", J. Non-cryst solids. 14, 349-309, 2004.

3. L. Juncheng, N. Jennifer, "Seed-mediated growth and manipulation of Au nanorods via size-controlled synthesis of Au seeds", *J. Nanopart Res.* 14, 1289-1297, **2012**.
4. M. Blosi, S. Albonetti, M. Dondi, G. Baldi, A. Barzanti "Process for preparing stable suspensions of metal nanoparticles and the stable colloidal suspensions obtained thereby", WO 2010/100107 PCT/EP2010/052534, **2010**.
5. J. A. P'erez-Juste, I. Pastoriza-Santos, "Gold nanorods: Synthesis, characterization and applications", *Coord. Chem. Rev.* 249, 1870-1901, **2005**.
6. S. Dadras, P. Jafarkhani, "Effects of ultrasound radiation on the synthesis of laser ablated gold nanoparticles", *J. Phys. D: Appl. Phys.* 42, 1-5, **2009**.
7. http://irannano.org/nano/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=35105&lang=1, **1389**.
8. V. Sharma, K. Park, M. Srinivasarao, "Colloidal dispersion of gold nanorods: Historical background, optical properties, seed-mediated synthesis, shape separation and self-assembly", *Mater. Sci. Eng., R* 6, 1-38, **2009**.
9. K. Franklin, J- H- Song, Y. Peidong, "Photochemical Synthesis of Gold Nanorods", *J. Am. Chem. Soc.* 124, 14316-14317, **2002**.
10. X. Huang, M. A. El-Sayed, "Gold nanoparticles: Optical properties and implementations in cancer diagnosis and photothermal therapy", *J. Adv. Res.*, 1, 13-28, **2010**.
11. M. Dondi, P. M. T. Cavalcantea, "Colour performance of ceramic nano-pigments", *Dyes Pigm.*, 80, 226-232, **2009**.
12. D. Rowles, "Gold Colloid and Its Applications", Particle Synthesis Group Manager at BBI, **2010**.
13. M. Dondi, M. Blosi, "Ceramic pigments for Digital decoration inks: An overview", istec-cnr, Inst. Sci. Technol. Ceram., Faenza (Italy), **2010**.
14. A. Granmayeh Rad, "Gold nanoparticles: synthesising, characterizing and reviewing novel application in recent years", *Physics Procedia*. 22, 203- 208, **2011**.
15. http://nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=41567&lang=1, **1391**.
16. P. Ghosh, G. Han, M. De, Ch. K. Kim, V. M. Rotello, "Gold nanoparticles: interesting optical properties and recent application in cancer diagnostics and therapy", *Reviews. Nanomedicine*. 2(5), 681-693, **2007**.
17. "Gold nanoparticles in delivery applications", *Reviews. Advanced Drug Delivery*. 60, 1307-1315, **2008**.