

## مروری بر دندان‌های طبیعی و فلزی برای کاربرد در رنگ‌رزی الیاف

مژگان حسین‌نژاد<sup>۱\*</sup>، کمال‌الدین قرنجیگ<sup>۲</sup>

۱- استادیار، الف) گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی؛ ب) قطب علمی رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵۴-۶۵۴.

۲) استاد، الف) گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی؛ ب) قطب علمی رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵۴-۶۵۴.

تاریخ دریافت: ۹۹/۰۸/۱۴ تاریخ بازبینی نهایی: ۹۹/۰۹/۳۰ تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۹/۳۰ در دسترس بصورت الکترونیک: ۹۹/۱۲/۱۸

### چکیده

در حال حاضر، به دلیل افزایش آگاهی از خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی مرتبط با تولید و استفاده از مواد رنگزای مصنوعی، تقاضای بیشتری برای کاربرد مواد رنگزای طبیعی به وجود آمده است. مواد رنگزای طبیعی غیرسرطان‌زا هستند، باعث تولید شیدهای آرامش‌بخش و منحصر به فرد بر روی منسوجات شده و قابلیت تجزیه زیستی بهتر و سازگاری بالاتری با محیط‌زیست را دارند. با این حال، برای افزایش قدرت رنگی مواد رنگزای طبیعی، لازم است که ترکیباتی تحت عنوان دندان در فرآیند رنگ‌رزی استفاده شود. دندان‌ها به دو طبقه اصلی دندان‌های طبیعی و فلزی، دسته‌بندی می‌شوند. عملکرد دندان کاملاً شیمیایی بوده بطوریکه با ایجاد پیوند بر روی لیف، سبب برهم‌کنش مناسب بین لیف و ماده رنگزا می‌گردد. این مقاله آخرین تحقیقات در مورد دندان‌های فلزی و توسعه دندان‌های طبیعی برای کاربرد در فرآیند رنگ‌رزی الیاف را ارائه می‌دهد. به همین منظور تلاش شده است تا ارتباط خواص ساختاری برای بهبود ویژگی‌های رنگ‌رزی مورد ارزیابی قرار گیرد و چشم‌اندازها بررسی شود.

### واژه‌های کلیدی

رنگ‌رزی، مواد رنگزای طبیعی، دندان فلزی، دندان طبیعی، تانن.

### چکیده تصویری



روش‌های دندان‌دادن، پیش‌دندان، دندان‌هم‌زمان، دندان‌بعد

دندان‌های فلزی، آلوم، سولفات مس، سولفات آهن، قلع و غیره

دندان‌های طبیعی، تانن، اسید تانیک، اسید تارتاریک، گیاهان حاوی فلز

The infographic features a yellow triangle background. On the left, there are images of laboratory glassware containing liquids. On the right, there are images of natural dyes (walnuts, pomegranates, green leaves) and chemical structures of metal dyes and natural dyes. The text is arranged in three white boxes with rounded corners.



## Review on Metal and Natural Mordants for Dyeing Fibers

Mozhgan Hosseinnezhad<sup>\*1,2</sup>, Kamaladin Gharanjig<sup>1,2</sup>

1- Department of Organic Colorants; Institute for Color Science and Technology, Tehran, P. O. Box. 16765-654.  
2- Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology, Tehran, P. O. Box. 16765-654.


### Abstract

At present, a higher demand is put towards the use of natural dyes due to increased awareness of the environmental and health hazards associated with the synthesis and use of synthetic dyes. Natural dyes are non-carcinogenic, produce soothing and exclusive color to the textiles, and have better biodegradability and higher compatibility with the environment. However, with the increased interest in natural plant dyes a greater importance was given to using mordant in dyeing processes. The mordants classified into two main groups: natural and metal mordant. The action of the mordant is purely chemical bonding, which is fixed on the fibers in combination with any given colorants. This paper presents the latest research on metal mordant and the development of natural mordant for use in the fiber dyeing process. For this end, an attempt structure properties to improve dyeing properties and to test landscape perspective.

### Keywords

Dyeing, Natural dyes, Metal mordant, Natural mordant, Tannin.

### Graphical abstract



## ۱- مقدمه

تغییر و بهبود ویژگی‌های شید و ثبات استفاده می‌شوند. قدرت و مختصات رنگی، به شدت تحت تاثیر روش دندان‌دادن و نوع دندان‌است. هر دندان، کمپلکس‌های مختلفی از مواد رنگزا ایجاد کرده که منجر به ایجاد رنگ‌ها و ویژگی‌های ثباتی متفاوتی می‌گردد. برای دندان‌دادن در رنگ‌ریزی طبیعی، سه روش مختلف دندان‌قبل، دندان‌هم‌زمان و دندان‌بعد وجود دارد. ارائه قوانین و دستورالعمل‌های سختگیرانه برای این منظور امکان پذیر نیست زیرا نتایج به نوع گیاه و دندان‌وابسته است. روش دندان‌قبل و بعد، اغلب شیدهای تیره‌تری نسبت به دندان‌هم‌زمان ایجاد می‌کند. غلظت دندان‌نیز عامل حیاتی در تیره‌تر شدن شید می‌باشد. علاوه بر روش‌های استخراج و دندان‌دار کردن، عواملی مانند دما، زمان رنگ‌ریزی و pH نیز بر نتایج رنگ‌ریزی تاثیر می‌گذارد. دندان‌سبب اتصال ماده رنگزا به لیف شده و با تغییر pH حمام رنگ‌ریزی، سبب بهبود خواص رنگ‌ریزی الیاف می‌شوند [۵]. نظر محققان درباره اثر pH متفاوت است. پس از اصلاح سطحی نمونه‌های الیاف پشم رنگ‌ریزی شده در محیط‌های اسیدی و قلیایی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ویژگی‌های رنگی و خواص پایداری مشاهده می‌شود. اصلاح سطحی اسیدی سبب روشن‌تر شدن شیدها شده که ممکن است به دلیل آبکافت کمپلکس‌ها و اثر متقابل مواد رنگزا در محیط اسیدی باشد. شرایط بهینه برای دما، زمان دندان‌دادن و غلظت دندان‌به ترتیب ۶۰ درجه سانتی‌گراد، ۳۰ دقیقه و ۲۸/۱۸ درصد است. با این حال در برخی موارد، زمان طولانی‌تری لازم است که در این صورت، مقاومت لیف به ویژه در مورد ابریشم، کاهش می‌یابد [۶]. مواد رنگ‌ریزی طبیعی را می‌توان براساس نوع کاربرد، به دو گروه مستقیم<sup>۱</sup> و غیرمستقیم<sup>۲</sup> تقسیم‌بندی کرد. مواد رنگ‌ریزی متصل شونده، مانند نیل، زردچوبه و غیره، نیاز به هیچ اصلاح سطحی اضافی منسوجات (پارچه و الیاف) پیش از رنگ‌ریزی ندارند. برعکس مواد رنگ‌ریزی غیرمستقیم مانند روناس، کوچینال و غیره، قبل از رنگ‌ریزی نیاز به یک فرآیند اصلاح سطحی تحت عنوان دندان‌دار کردن دارند. این مواد رنگزا با توجه به نوع دندان‌مورد استفاده، می‌توانند فام‌های متنوعی بر روی الیاف ایجاد کنند اما مواد رنگ‌ریزی مستقیم، دقیقاً فام خود را به الیاف منتقل می‌کنند. برخی مواد رنگ‌ریزی طبیعی می‌توانند با مجموعه‌ای از فلزات مانند نمک‌های فلزی آهن، آلومینیم، مس، قلع و کروم، کمپلکس تشکیل دهند. برخی از دندان‌های فلزی می‌توانند ویژگی‌های ثباتی را افزایش دهند. بنابراین طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها با شیدها، تاریکی-روشنایی و مقادیر ثباتی متنوع، می‌توانند براساس نوع و غلظت ماده رنگزا، دندان‌ و روش دندان‌دادن تولید شوند [۷].

## ۳- طبقه‌بندی دندان‌ها

رنگ‌رزان اولیه تصور می‌کردند که یک دندان، سبب باز شدن منافذ الیاف شده و ماده رنگزا می‌تواند به درون الیاف نفوذ کند اما بعدها مشخص شد که برهم‌کنش‌های شیمیایی سبب اتصال موثر ماده رنگزا به الیاف در حضور دندان‌می‌گردد. آلوم، براده‌های آهن و قلع از دیرباز به عنوان

امروزه صنعت نساجی برای کاهش استفاده از مواد مضر به ویژه مواد دارای اثرات جهش‌زا، سرطان‌زا و حساسیت‌زا در فرآیندهای مختلف از جمله رنگ‌ریزی، تحت فشار زیادی می‌باشد [۱]. بیشتر منسوجات با استفاده از مواد رنگ‌ریزی مصنوعی رنگ‌ریزی و یا چاپ می‌شوند، با این حال امروزه تاثیرات زیست‌محیطی، ساختارهای شیمیایی و محتوای مواد رنگ‌ریزی مصنوعی مورد سوال و انتقاد قرار دارند. در این راستا، بسیاری از پژوهش‌ها بر روی روش‌ها، استراتژی‌های تولید پایدار، تمیزتر و مقرون به صرفه‌تر متمرکز شده‌اند. بنابراین مواد رنگزا و روش‌های طبیعی علاقه محققان، طراحان و هنرمندان را به خود معطوف کرده است. تمام الیاف طبیعی و اغلب الیاف مصنوعی را می‌توان با مواد رنگ‌ریزی طبیعی، رنگ‌آمیزی نمود. با استفاده از مواد رنگ‌ریزی طبیعی، دندان‌ها، زیرآیندها و روش‌های مختلف، می‌توان فام‌ها و طرح‌های بسیار متنوعی را تولید کرد. مواد رنگ‌ریزی طبیعی از گیاهان، حیوانات و مواد معدنی به دست می‌آیند. امروزه استفاده از پسماندهای زیستی و محصولات جانبی از صنایع مختلف و کشاورزی از دیدگاه پایداری و بوم‌شناسی اهمیت پیدا کرده‌اند. همچنین تحقیقاتی در مورد استفاده از قارچ‌ها و جلبک‌ها در رنگ‌ریزی انجام شده است [۲، ۳].

از نظر پایداری، همه رنگ‌ریزی‌های مبتنی بر مواد رنگ‌ریزی مصنوعی از منابع غیرقابل احیا تهیه می‌شوند درحالی‌که در رنگ‌ریزی طبیعی، مواد رنگزا دارای منابع تجدیدپذیر هستند. این ویژگی سبب شده که مواد رنگ‌ریزی طبیعی یک دسته بسیار جالب از مواد رنگزا باشند. الیاف نساجی، به ویژه الیاف سلولزی، تمایل زیادی به مواد رنگ‌ریزی طبیعی ندارند. بنابراین آن‌ها تحت یک مرحله اضافی با عنوان دندان‌دادن قرار می‌گیرند. برخلاف الیاف حیوانی، الیاف گیاهی مانند کتان و پنبه، برهم‌کنش قوی با دندان‌ها ندارند، در نتیجه در مقایسه این دو نوع لیف، الیاف پشمی و ابریشمی رنگ‌های درخشان‌تری ارائه می‌کنند. دندان‌دادن برای پنبه به دلیل عدم وجود گروه‌های آمینه و کربوکسی، بسیار مهم است، زیرا رنگ‌ریزی آن از پشم یا ابریشم دشوارتر است [۳]. نایلون معمولاً با مواد رنگ‌ریزی دیسپرس و اسیدی رنگ‌ریزی می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر، علاقه قابل توجهی برای استفاده از مواد رنگ‌ریزی طبیعی در رنگ‌ریزی نایلون و بسیاری از الیاف مصنوعی ایجاد شده است. با این وجود، اکثر مواد رنگ‌ریزی طبیعی ماندگاری ضعیفی داشته و با گذشت زمان کم‌رنگ می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از فلزات واسطه، تحت عنوان دندان‌فلزی در فرآیند رنگ‌ریزی استفاده می‌شوند. این مواد شامل یون‌های فلزات سنگین مانند مس، آهن، کروم، کبالت، نیکل یا آلومینیم است که باقیمانده آن در پساب رنگ‌ریزی، مشکلات زیست‌محیطی جدی را ایجاد می‌کند. دندان‌، دارای عملکرد تثبیت ماده رنگزا بر روی زیرآیند از طریق ایجاد یک ماده نامحلول است که می‌تواند علاوه بر رنگ‌ریزی در رفع و یا تشدید لکه‌های موجود در بافت‌ها و یا سلول‌ها استفاده شود [۴].

## ۲- دندان

دندان‌ها، نمک‌های فلزی، یون فلزی حاوی ترکیبات طبیعی و یا سایر مواد تشکیل‌دهنده پیچیده‌ای هستند که برای بهبود جذب و تثبیت مواد رنگزا و

<sup>1</sup> Substantive

<sup>2</sup> Nonsubstantive


## مقاله

- رنگ‌ریزی از طریق استفاده از تجهیزات کمکی.
- اصلاح سطحی اولیه قبل از رنگ‌ریزی برای افزایش جذب یون‌های فلزی توسط مواد نساجی توسط روش‌های جدید مانند پلاسما، سونوگرافی، پرتوفراپنفش، اصلاح آنزیمی، ماکروویو و غیره.
- جایگزینی دندان‌های فلزی نامطلوب با انواع دوست‌دار محیط‌زیست و یا دندان‌های زیستی [۱۰].

غلظت دندان‌ها یک عامل موثر بر روی مختصات رنگی و روشنایی در رنگ‌ریزی طبیعی است. با این حال، هیچ قاعده محکمی برای رابطه بین غلظت دندان‌ها و قدرت رنگی وجود ندارد. براساس نوع گیاه و دندان، این رابطه می‌تواند مستقیم و یا معکوس باشد. علاوه بر آن، براساس نوع دندان، درجه اختلاف رنگ، ممکن است بیشتر یا کمتر باشد [۱۲].

تحقیقات زیادی بر روی کاربرد دندان‌های فلزی برای تولید شید جدید در رنگ‌ریزی طبیعی انجام شده است. علی و همکارانش از عصاره گلایی خاردار به عنوان یک ماده رنگزای طبیعی قرمز برای رنگ‌ریزی ایف پشم استفاده کردند. آن‌ها دو روش دندان‌ها قبل و بعد را با استفاده از سولفات مس، سولفات آهن، دی‌کرومات پتاسیم و اسید تانیک برای رنگ‌ریزی پشم مورد ارزیابی قرار دادند. رنگ و خواص ثباتی ایف رنگ‌ریزی شده در جدول ۱ آورده شده است. نتایج نشان داد که ایف رنگ‌ریزی شده دارای خواص ثباتی خوبی هستند. اثر pH و دما در فرآیند رنگ‌ریزی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که بهترین شرایط در pH=۵ و دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد به دست می‌آید [۱۳].

راد و همکارانش از عصاره میوه آدهاتودا واسیکا<sup>۱</sup> با غلظت ۵، ۳ و ۱۰ درصد برای رنگ‌ریزی ایف پشم در حضور دندان‌های فلزی استفاده نمودند. در این پژوهش از سولفات آهن، آلوم و کلرید قلع به ترتیب با غلظت ۵، ۱۰ و ۱٪ استفاده شد.



شکل ۱- برهم‌کنش‌های ایف، دندان‌ها و مواد رنگزا [۱۸].

دندان‌ها در فرآیند رنگ‌ریزی استفاده می‌شدند. امروزه، رنگ‌ریزی طبیعی فراتر از کاربردهای سنتی خود است و تنوع رنگ و ویژگی‌های ثباتی دارای اهمیت بسزایی می‌باشند. برهم‌کنش‌های بین ایف و دندان‌های مختلف در شکل ۱ نشان داده شده است [۱۸]. در برخی تحقیقات دو نوع طبقه‌بندی تحت عنوان دندان‌های شیمیایی و دندان‌های طبیعی برای این مواد در نظر گرفته شده است. اما برخی تحقیقات نشان می‌دهند که سه نوع متفاوت از دندان‌ها وجود دارند که عبارتند از: نمک‌های فلزی یا دندان‌های فلزی، دندان‌های گیاهی و دندان‌های بر پایه مواد نفتی [۷]. آلوم، دی‌کرومات پتاسیم، کلرید قلع، سولفات مس و سولفات آهن از دندان‌های فلزی بوده و تانن از انواع طبیعی دندان‌ها می‌باشد [۹].

#### ۴- دندان‌های فلزی مرسوم و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها

دیدگاه عمومی و مرسوم از واژه طبیعی، کاملاً ایمن و دوست‌دار محیط‌زیست است. برخلاف این باور، تمام مواد رنگزای طبیعی در رنگ‌ریزی طبیعی، کاملاً ایمن و بی‌خطر نیستند. به طور کلی اعتقاد بر این است که دندان‌های فلزی از نظر زیست‌محیطی خطرناک هستند اما غلظت و نوع دندان‌ها بسیار مهم است. در واقع مقدار دندان‌ها تثبیت شده بر روی منسوجات و وارد شده به پساب باید با توجه به حد بالای معیارهای زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که هنگام رنگ‌ریزی ایف سلولز با مواد رنگزای طبیعی، بار شیمیایی پساب در محدوده مجاز است. اما در رنگ‌ریزی ایف با ماده رنگزای فعال، هم محتوای رنگی و هم مقدار نمک موجود در پساب نسبتاً زیاد است. محتوای رنگی در پساب رنگ‌ریزی ایف سلولز با مواد رنگزای مستقیم ناچیز بوده اما میزان نمک آن دو برابر مقدار مجاز است [۱۰]. محتوای بیش از حد مشخص یون‌های فلزی در محصولات نساجی و پساب تخلیه شده از صنایع نساجی قطعاً ممنوع است. آلوم و سولفات آهن، ایمن‌ترین فلزات هستند و از قلع می‌توان تا حد معینی استفاده کرد، در واقع استفاده از قلع توسط بسیاری از قوانین زیست‌محیطی ممنوع نشده است، اما وجود آن در پساب از نظر زیست‌محیطی مطلوب نیست. استفاده از کروم و مس با توجه به سمی بودن آن‌ها تقریباً مجاز نیست. کروم به عنوان یک فلز سمی، از طریق پوست و مخاط تنفسی جذب شده و سبب بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان می‌شود و استفاده از آن براساس استانداردهای بین‌المللی ممنوع است. اما در مورد مس می‌توان از غلظت‌های کم (کمتر از ۰.۱٪) برای ایجاد شیدهای خاص استفاده کرد. سولفات آهن به طور گسترده در رنگ‌ریزی و چاپ طبیعی منسوجات استفاده می‌شود. استفاده از نمک‌های آهن، سبب ایجاد پس زمینه سیاه یا خاکستری بر روی منسوجات شده و شید نهایی را کدر می‌کند. بهینه‌سازی فرآیند و دستورالعمل‌های رنگ‌ریزی طبیعی در حضور دندان‌های فلزی برای اطمینان از بیشینه کاربرد ماده رنگزا در حمام، وجود حداقل محتوای فلزی در پساب و دستیابی به بالاترین ویژگی‌های ثباتی ضروری است [۱۱]. می‌توان راه‌کارهای زیر را برای کاهش تأثیرات زیست‌محیطی دندان‌های فلزی پیشنهاد کرد:

- کاهش محتوای ناسازگار فلزی در پساب با بهبود جذب حمام در

<sup>1</sup> Adhatoda vasica

جدول ۱- خواص ثباتی و رنگ الیاف رنگریزی شده با عصاره گلایی خاردار [۱۳].

ثبات سایشی	ثبات شستشویی		ثبات نوری	رنگ الیاف	دندانه
	خشک	لکه‌گذاری			
۳	۳-۴	۳-۴	۳	زرد	بدون دندانه
۴-۵	۴-۵	۴	۴	زرد مایل به قهوه‌ای	سولفات آهن
۵	۵	۴-۵	۴-۵	سبز	سولفات مس
۴	۴	۴-۵	۴-۵	سبز زیتونی	دی‌کرومات پتاسیم
۴-۵	۴-۵	۵	۵	قرمز	اسید تانیک

فاضلاب و مشکل دفع پساب شده است. جایگزینی دندانه‌های فلزی با دندانه‌های زیستی، محدوده جذاب و مورد علاقه بسیاری از محققان است. گیاهان و مواد زیستی بی‌شماری را می‌توان به عنوان دندانه‌های احتمالی برای کاربرد در رنگریزی و گسترش دامنه فام در نظر گرفت. عملکرد دندانه طبیعی و قدرت تثبیت آن بسیار وابسته به ساختار شیمیایی و محتوای تانن یا یون‌های فلزی می‌باشد. امروزه دندانه‌های زیستی، طیف وسیعی از تانن‌ها، اسید تانیک، اسید تارتاریک و گیاهان حاوی فلز گرفته تا پساب‌های زیستی و محصولات جانبی صنایع را شامل می‌شوند. در این میان تانن‌ها در رنگریزی و چاپ طبیعی، نقش پررنگ‌تری دارند. دندانه‌های طبیعی نیز مانند دندانه‌های فلزی، براساس نوع و غلظتشان می‌توانند بر روی برداشت رنگی و ویژگی‌های ثباتی موثر باشند. به بیان دیگر، ویژگی‌های رنگی و ثباتی و هزینه رنگریزی طبیعی و دندانه‌های زیستی توسط بسیاری از عوامل مانند منبع ماده رنگزای طبیعی، نوع، منبع و غلظت دندانه، روش دندانه دادن، شرایط استخراج، روش دندانه دادن، شرایط رنگریزی و غیره مشخص می‌شود. برای مثال، عصاره انبه جدا از اینکه می‌تواند به عنوان دندانه طبیعی استفاده شود، قابلیت کاربرد به عنوان ماده رنگزا را دارد اما هیچیک از دندانه‌های فلزی قابلیت استفاده به عنوان ماده رنگزا را ندارند [۱۷].

اصلاح تانن اولین بار توسط سگوئین در سال ۱۷۹۶ برای توصیف روند تبدیل پوست حیوانات به چرم با کمک عصاره گیاهان، استفاده شد. تانن یک محصول گیاهی قابض است که در طیف وسیعی از گیاهان یافت می‌شود. تانن در بخش‌های مختلف گیاهان شامل پوست، چوب، میوه، غلاف میوه، برگ و ریشه گیاهان وجود دارد. تانن‌ها ترکیبات پلی‌فنلی محلول در آب با وزن مولکولی بالا و حاوی گروه‌های هیدروکسیل فنلی بوده که آن‌ها را قادر می‌سازد تا پیوند موثر بین پروتئین و درشت مولکول‌ها ایجاد کنند و به عنوان دندانه در فرآیند رنگریزی استفاده شوند. ساختار شیمیایی تانن و اسید تانیک در شکل ۲ نشان داده شده است [۱۸]. استفاده از گیاهان دارای محتوای فلزی به عنوان دندانه طبیعی فلزی یک رویکرد امیدوارکننده برای جایگزینی دندانه‌های فلزی به ویژه انواع سمی است. عملکرد این دندانه وابسته به ساختار شیمیایی و مقدار و نوع یون(های) فلزی موجود است.






نتایج نشان داد که الیاف رنگریزی شده دارای قدرت رنگی و خواص رنگی خوبی هستند اما مقدار قابل توجهی (سه برابر حد مجاز) از یون‌های فلزی در پساب وجود داشت که لزوم استفاده از دندانه‌های زیستی و یا روش‌های پیش اصلاح سطحی را در این رنگریزی نشان داد [۱۴]. پونراتاناسین<sup>۱</sup> و همکارانش از عصاره پوست درخت حرا برای رنگریزی الیاف ابریشم استفاده کردند. در این پژوهش از آلوم، سولفات آهن و سولفات مس به عنوان دندانه فلزی با سه روش دندانه قبل، همزمان و بعد استفاده شد. خواص ثباتی و نمونه الیاف رنگریزی شده با روش پیش دندانه در جدول ۲ نشان داده شده است. شرایط بهینه حمام رنگریزی در این پژوهش عبارتند از: زمان؛ ۶۰ دقیقه، دما؛ ۹۰ درجه سانتی‌گراد و pH؛ ۳. با افزایش غلظت ماده رنگزا و دندانه، برداشت رنگی بر روی الیاف بهبود یافت. دندانه‌های فلزی شیده‌های متفاوتی از قرمز مایل به قهوه‌ای تیره داشته و تیره‌ترین شید برای سولفات آهن به دست آمد. خواص ثباتی اغلب الیاف رنگریزی شده متوسط تا خیلی خوب بود اما ثبات نوری بسیار ضعیفی برای الیاف رنگریزی شده در حضور کلرید قلع، به دست آمد [۱۵]. حاجی و همکارانش از عصاره اسپند دانه به عنوان ماده رنگزا برای رنگریزی الیاف پشم استفاده کردند. این گیاه به وفور در بسیاری از مناطق ایران در دسترس است. در این پژوهش از آلوم به عنوان دندانه فلزی به روش پیش دندانه استفاده شد. نتایج نشان داد که دما و pH بیشترین اثر را بر روی کیفیت الیاف رنگریزی شده دارند. الیاف رنگریزی شده در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد، خواص ثباتی خوبی نشان دادند [۱۶].

#### ۵- دندانه‌های طبیعی

امروزه تحقیقات زیادی در مورد استفاده از مواد زیستی و محصولات جانبی صنایع غذایی، نوشیدنی، کشاورزی و غیره در رنگریزی طبیعی انجام شده است. تحقیقات زیادی نیز برای کاربرد دورریزهای این صنایع در مسیر مفید و سازگار با محیط‌زیست در حال انجام است. نگرانی‌های زیست‌محیطی، منجر به انتقاد از کاربرد نمک‌های فلزی معمولی در رنگریزی طبیعی نساجی به دلیل باقیمانده یون‌های فلزی سمی در


<sup>1</sup> Punrattanasin

جدول ۲- الیاف ابریشم رنگرزی شده با عصاره پوست درخت حرا با روش پیش دندانه [۱۵].


ثبات نوری	ثبات شستشویی		ثبات سایشی	الیاف رنگرزی شده	دندانه
	لکه‌گذاری	خشک			
۳	۴-۵	۴-۵	۱-۲		بدون دندانه
۳	۴-۵	۴	۱-۲		آلوم
۴	۴-۵	۳-۴	۱-۲		سولفات مس
۴	۴-۵	۴	۳		سولفات آهن
۱	۴-۵	۴	۱-۲		کلرید قلع

عادل و همکارانش از عصاره گلرنگ به عنوان ماده رنگزای طبیعی در حضور دندانه زیستی حنا، برای رنگرزی الیاف ابریشم استفاده نمودند. در این پژوهش از روش ماکروویو در مدت زمان ۵-۱ دقیقه برای رنگرزی الیاف استفاده شد. نتایج نشان داد که شرایط بهینه رنگرزی برای کسب شیده‌های تیره با خواص ثابتی مطلوب، شامل غلظت ۰.۷٪ از ماده رنگزا و زمان ۳ دقیقه است [۲۰]. گانگ و همکارانش رنگرزی پشم را با استفاده از عصاره مواد رنگزای حاصل از دارچین در حضور دندانه‌های طبیعی مختلف شامل مازو، پوست انار، پوست درخت ار جون (۴-۳٪)، کلروفیل II (۵۰-۱۵٪) و اسید سیتریک ۵٪ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که دندانه به طور مستقیم بر تغییر مختصات رنگی در نمودار فضا رنگ، بسیار مؤثر است. الیاف دندانه داده شده با پوست انار در مقایسه با سایر دندانه‌ها، پس از رنگرزی، عمق و قدرت رنگی بالاتری نشان دادند که به دلیل محتوای بالای ترکیبات پلی فنلیک در پوست انار است (شکل ۳) در این پژوهش، الیاف رنگرزی شده دارای ثبات رنگی خوب تا عالی بودند [۲۱].

ایسمال و همکارانش برای اولین بار از عصاره پوست سبز بادام به عنوان ماده رنگزای طبیعی در رنگرزی الیاف پشم استفاده نمودند. آن‌ها اثر دندانه‌های مختلف گل والس، انار، رزماری و برگ درخت توجا را بر روی فرآیند رنگرزی مورد مطالعه قرار دادند. دندانه‌های زیستی به کار رفته طیف رنگی متنوعی ایجاد کردند. برای مقایسه شید ایجاد شده، دندانه‌های فلزی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رزماری می‌تواند جایگزین آلوم (دندانه قبل و بعد)، سولفات آهن (دندانه قبل) و سولفات مس (دندانه قبل، بعد و هم‌زمان) شود. گل والس، پوست انار و برگ درخت توجا را نمی‌توان جایگزین هیچ‌یک از انواع مختلف دندانه‌های فلزی به کار رفته در این تحقیق کرد.




(الف)



(ب)

شکل ۲- ساختار شیمیایی الف) تانن و ب) اسید تانیک [۱۸].

کروموفورهای ذاتی و یون (های) فلزی موجود در ساختار دندانه‌های طبیعی منجر به تغییر در مختصات رنگی و خواص پایداری منسوجات رنگرزی شده می‌گردند. غلظت و نوع دندانه زیستی ممکن است به طور مثبت و منفی بر خصوصیات رنگی و پایداری منسوجات رنگرزی شده تاثیر بگذارد. شیده‌های مختلف و تغییرات ثابتی را می‌توان به برهم‌کنش‌های متفاوت بین ماده رنگزا و یون‌های فلزی دندانه زیستی و مولکول ماده رنگزا و الیاف نسبت داد [۱۹].



شکل ۳- نمونه الیاف رنگرزی شده با عصاره دارچین در حضور دندانه‌های مختلف [۲۱].

ساینه‌گهام و همکارانش از عصاره چهار گیاه مختلف بومی اندونزی که حاوی فلز آلومینیم بود به عنوان دندانه در رنگرزی الیاف پنبه با ماده رنگزای روناس استفاده کردند. در این پژوهش از روش پیش دندانه استفاده شد و برای مقایسه نتایج از آلوم ۵٪ به عنوان دندانه فلزی برپایه آلومینیم استفاده شد. نتایج نشان داد که الیاف رنگرزی شده دارای شید قرمز بوده اما برداشت رنگی در حضور آلوم بالاتر از دندانه‌های زیستی است. خواص ثباتی الیاف رنگرزی شده خوب بود [۲۹]. ونکارا و همکارانش از عصاره روبیا کوردفولیا<sup>۱</sup> با نام بومی تامین<sup>۲</sup> به عنوان دندانه زیستی حاوی فلز آلومینیم در رنگرزی پنبه استفاده نمودند. رنگ این عصاره نارنجی مایل به قرمز است. در این پژوهش از روش پیش دندانه، غلظت ۱۰٪ دندانه و ماده رنگزای روناس استفاده گردید. نتایج نشان داد که الیاف رنگرزی شده دارای برداشت رنگی و خواص ثباتی خوبی بوده و قابل جایگزینی با آلوم می‌باشند [۳۰]. ونکارا و همکارانش در تحقیق دیگری از عصاره میوه پیروس پاشیا به عنوان دندانه طبیعی حاوی فلز مس در رنگرزی الیاف ابریشم استفاده نمودند. استخراج دندانه به روش حلالی انجام شد و توسط جذب اتمی مشخص شد که مقدار ۱۰/۶۶ میلی‌گرم در ۱۰۰ گرم از نمونه وجود دارد. نتایج نشان داد که الیاف رنگرزی شده دارای قدرت رنگی و خواص ثباتی عالی بوده و این دندانه زیستی می‌تواند جایگزین دندانه فلزی سولفات مس شود [۳۱]. حسین‌نژاد و همکارانش از عصاره کدوحوایی به عنوان یک دندانه طبیعی غنی از مس برای رنگرزی الیاف پشم با استفاده از مواد رنگزای روناس و اسپرک استفاده کردند و نتایج مشابه نتایج وانکارا به دست آوردند [۳۲].

#### ۶- چشم‌اندازهای پیش‌رو

در حال حاضر علاقه و روند رو به رشدی در رابطه با مواد رنگزای طبیعی و روش‌های رنگرزی طبیعی به وجود آمده است. برخی از کارخانه‌ها در حال تولید، فروش و استفاده از عصاره‌های طبیعی رنگی هستند. با این حال دشوار است که بگوییم رنگرزی طبیعی، روند اصلی در صنعت نساجی است. از طرف دیگر، مواد رنگزای طبیعی ارزش افزوده بالایی داشته و در حوزه نساجی، دارای بازار ویژه‌ای است. محققان، مهندسان، طراحان پارچه، شاغلین در حوزه چاپ، صنایع نساجی و غیره از کاربران اصلی حوزه جذاب و جالب مواد رنگزای طبیعی هستند.

با این حال، برگ درخت توجا و پوست سبز بادام بر روی الیاف پشم، رنگ بسیار نزدیکی با دندانه آلوم (دندانه قبل و بعد) ایجاد می‌کنند. در مجموع رزماری یک جایگزین بسیار مناسب از نظر قدرت رنگی و خواص ثباتی برای دندانه‌های فلزی است [۲۲].

یوسف و همکارانش مواد رنگزای آنتراکونینون را از روناس استخراج نموده و با استفاده از دندانه زیستی افاقیا بر روی الیاف پشم اعمال نمودند (شکل ۴). آنها از سه روش دندانه قبل، بعد و همزمان برای دندانه دادن الیاف استفاده نمودند و نتایج نشان داد که روش دندانه قبل برای کسب بهترین نتایج دارای ارجحیت است. الیاف رنگرزی شده همگی دارای شید قرمز بوده و خواص ثباتی عالی نشان دادند. نتایج نشان داد که این دندانه با توجه به خواص رنگی و ثباتی عالی، جایگزین مناسبی برای دندانه‌های فلزی است [۲۳]. فیورورا و همکارانش از عصاره قرمز دانه بومی مکزیکی برای رنگرزی الیاف کتان با استفاده از دو دندانه آلوم و اسید تانیک و مخلوط آن‌ها استفاده نمودند. آنها اثر غلظت دندانه را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که با افزایش غلظت، روشنایی کاهش می‌یابد اما یک غلظت بهینه وجود دارد که بیش از آن تغییری در روشنایی ایجاد نمی‌شود که برای آلوم و اسید تانیک به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درصد است. در این پژوهش از روش پیش دندانه استفاده شد و نتایج نشان داد که تثبیت رنگ در حضور دندانه فلزی بهتر از دندانه زیستی است. اما محتوای فلزی موجود در پساب هنگام استفاده از آلوم بیشتر از حد مجاز بود. بنابراین بهترین نتیجه از نظر زیست‌محیطی و برداشت رنگی هنگام استفاده از مخلوط دندانه فلزی و زیستی به دست آمد. خواص ثباتی الیاف رنگرزی شده در حضور هر دو دندانه خوب بود [۲۴].

حسین‌نژاد و همکارانش از عصاره سماق به عنوان یک دندانه طبیعی غنی از تانن برای رنگرزی الیاف ابریشم با استفاده از مواد رنگزای روناس و اسپرک استفاده نمودند. در این پژوهش از روش پیش‌دندانه با سه غلظت ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد که غلظت بهینه برای دندانه ۲۰٪ است. الیاف رنگرزی شده با روناس و اسپرک به ترتیب دارای شید قرمز و زرد با قدرت رنگی خوب است. خواص شستشویی و سایشی الیاف رنگرزی شده خوب و ثبات نوری آن متوسط بود [۲۵]. اشرفی و همکارانش از عصاره پوست انار به عنوان یک دندانه طبیعی غنی از تانن برای رنگرزی الیاف ابریشم با استفاده از روناس استفاده نمودند. در این پژوهش، روش پیش‌دندانه با غلظت بهینه ۲۰٪ به کار رفت. الیاف رنگرزی شده با روناس به ترتیب دارای شید قرمز و ثبات خوب بود [۲۶]. نتایج مشابهی با استفاده از هلیله زرد در رنگرزی الیاف پشم با استفاده از ماده رنگزای روناس به دست آمد [۲۷، ۲۸].

<sup>1</sup> Rubia cordifolia

<sup>2</sup> Tamin



شکل ۴- الیاف پشم رنگرزی شده با روناس و دندانه افاقیا [۲۳].

باشد [۳۳، ۳۴].

## ۷- نتیجه‌گیری

یکی از چالش‌های مهم صنایع نساجی حذف مواد و ترکیبات سمی و سرطان‌زا است. یکی از مراحل که ممکن است به دلیل حضور مواد رنگزا به ویژه برخی مواد رنگزای آزو خطرناک باشد، رنگرزی است. برای حل این مشکل، استفاده از مواد رنگزای طبیعی پیشنهاد شده است که برای رنگرزی بسیاری از الیاف، به ویژه الیاف طبیعی مانند پشم، پنبه و ابریشم بسیار مناسب هستند. اما مواد رنگزای طبیعی میزان جذب و خواص ثباتی مناسبی ندارند. برای حل این محدودیت از دندانه‌ها استفاده می‌شود. دندانه‌های مورد استفاده در رنگرزی به دو دسته فلزی و طبیعی طبقه‌بندی می‌شوند که از طریق ایجاد برهم‌کنش مناسب بین لیف و ماده رنگزا سبب برداشت رنگی بالا می‌گردند. کاربرد دندانه‌های طبیعی به دلیل در دسترس بودن، قیمت پایین و دوست‌دار محیط‌زیست بودن، برای کاهش تولید پساب سمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دندانه‌های طبیعی از منابع گیاهی، حیوانی و روغن‌ها تهیه می‌شوند. یک طبقه مهم از دندانه‌های طبیعی، گیاهان تانن‌دار هستند که سبب بهبود ویژگی‌های رنگی و ثباتی الیاف رنگرزی شده می‌گردند. منابع دندانه‌های تانن‌دار عبارتند از: پوست گردو، پوست انار، سماق، هلیله، سنجد، افاقیا، پسته وحشی و غیره. این دندانه‌ها در پژوهش‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج استفاده از آن‌ها با دندانه‌های فلزی مقایسه شده است. یک رویکرد جدید، استفاده از دندانه‌های طبیعی با محتوای فلزی است که دلیل وجود یون فلزی در عصاره، عملکردی شبیه دندانه‌های فلزی داشته و قابل جایگزینی با آن‌ها هستند. این حوزه امروزه در حال بررسی و توسعه است.

## تشکر و قدردانی

نویسندگان از حمایت‌های مادی و معنوی پژوهشگاه رنگ برای انجام این مطالعه سپاسگزاری می‌نمایند.

محدودیت استفاده از مواد رنگزای طبیعی در حوزه رنگرزی، برداشت رنگی پایین آن‌ها به صورت تنها و اثرات نامطلوب استفاده از دندانه‌های فلزی است. با این وجود، حجم زیادی از تحقیقات علمی با داده‌های کاربردی و مطلوب مربوط به استفاده از دندانه‌های فلزی مختلف، منتشر شده است. در این راستا لازم است، دندانه‌های طبیعی جدید با بازده و عملکرد مناسب، معرفی و مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر این، لازم است از طریق تحقیقات، چشم‌اندازهای اقتصادی و مشخصات فنی (شرایط فرآیند و مصرف) مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی در مقابل مواد رنگزای مصنوعی، به وضوح نشان داده شود. به بیان دیگر، از دیدگاه تأثیرات زیست محیطی و رویکرد پایدار، مواد رنگزای طبیعی ممکن است به طور فزاینده در فرآیندهای رنگرزی استفاده شوند. افزایش تقاضا برای طرح‌های منحصر به فرد بر روی پارچه و منسوجات با ارزش افزوده بالا، سبب توسعه مواد رنگزای طبیعی می‌شود. به موازات این، جایگزینی دندانه‌های فلزی با نمونه‌های طبیعی و پایدار مانند دندانه‌های زیستی، ضایعات و دندانه‌های با کم‌ترین مخاطرات زیست‌محیطی باعث ارتقا بیشتر مواد رنگزای طبیعی می‌گردد. دندانه‌های فلزی در روش‌های جدید رنگرزی مانند پلاسما، فراصوت، ماکروویو، تحت پرتو فرابنفش و غیره نیز استفاده می‌شوند اما در این فرآیندها با کاهش غلظت دندانه‌های فلزی، عملکرد و ویژگی‌های ثباتی مواد رنگزا تغییری نمی‌کند. تجدیدنظر در قوانین مرسوم دندانه‌ها، دندانه دادن و رنگرزی، برای ایجاد یک روند موفق و پایدار اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، می‌توان پیش‌بینی کرد که کاربرد فناوری‌های جدید و بوم‌شناختی مانند ماکروویو، فراصوت، پلاسما و آنزیمی، ممکن است منجر به جایگزینی، کاهش و یا از بین بردن دندانه‌های فلزی غیردوست‌دار محیط‌زیست شود. در مجموع، انتظار می‌رود تلاش‌های مستمر در مورد دندانه‌های زیستی و مواد رنگزای جدید استخراج شده به عنوان گزینه‌های ارزان قیمت و دوست‌دار محیط‌زیست پیگیری شود. البته گسترش تحقیقات و روش‌های سیستمی برای تبدیل مطالعات آزمایشگاهی به فرآیندهای نیمه‌صنعتی و صنعتی ضروری است. علاوه بر این عملیات تکمیلی مانند ضدبو، ضد میکروبو، دفع‌کننده حشرات و غیره، می‌تواند از کاربردهای جانبی این ترکیبات زیستی نیز



## ۸- مراجع

- رنگ، ۱۴۰-۱۳۱، ۱۳۹۸.
1. S. Adeel, K. Naseer, S. Javed, S. Mahmmod, R. C. Tang, N. Amin, S. Naz, "Microwave-assisted improvement in dyeing behavior of chemical and bio-mordanted silk fabric using safflower (*Carthamus tinctorius* L) extract", *J. Nat. Fiber.* 17, 55-65, 2020.
  ۲. م. حیدری، م. فراگوزلو، م. قهاری، "نانوساختارهای چارچوب آلی-فلزی مغناطیسی به عنوان نانوجاذب برای حذف مواد رنگزای آلی از پساب‌های صنعتی"، نشریه مطالعات در دنیای رنگ، ۱۰، ۲۷-۱۱، ۱۳۹۹.
  3. S. Saxena, A.S.M. Raja, "Natural dyes: sources, chemistry, application and sustainability issues. In: Muthu, S.S. (Ed.), Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing Eco-Friendly Raw Materials", Technol. Pro. Meth. Springer Pub., pp. 37-80, 2014.
  4. G. Book, "International Union of Pure and Applied Chemistry Compendium of Chemical Terminology Gold Book", Version 2.3.3, 965, 65, 2014.
  5. O.E. İşmal, "Patterns from nature: contact printing", *J. Text. Assoc.* 77, 81-91, 2016.
  6. N.A. Abdul Rahman, R. Tajuddin, S.M. Tumin, "Optimization of natural dyeing using ultrasonic method and biomordant", *Int. J. Chem. Eng. Appl.* 4, 161-164, 2013.
  7. S. Adeel, S. Rafi, M. Salman, M. Azeem, I. Naeem, M. Zuber, "Resurgence of natural dyes: ideas and technologies for textile dyeing", *Handbook of Textile Coloration and Finishing*. Studium Press LLC, Houston, USA, pp. 1-28, 2018.
  8. M. Hosseinnzhad, K. Gharanjig, R. Jafari, H. Imani, N. Razani, "Cleaner colorant extraction and environmentally wool dyeing using oak as eco-friendly mordant", *Environ. Sci. Poll. Res.* <https://doi.org/10.1007/s11356-020-11041-2>, 2020.
  9. K.D. Agulei, J.I. Mwasiagi, J.T. Githaiga, A. Nzilac, "Use of plants as dyes: a case study of the use of pre-mordanting method to dye cotton fabric with extracts from *Allium burdickii*", *Afr. J. Rural Dev.* 2, 313-318, 2017.
  10. T. Bechtold, A. Turcanu, E. Ganglberger, S. Geissler, "Natural dyes in modern textile dye houses-how to combine experiences of two centuries to meet the demands of the future?" *J. Clean. Prod.* 11, 499-509, 2003.
  11. S. Saxena, A.S.M. Raja, "Natural dyes: sources, chemistry, application and sustainability issues. In: Muthu, S.S. (Ed.), Roadmap to Sustainable Textiles and Clothing Eco-Friendly Raw Material", Technologies, and Processing Methods. Springer, pp. 37-80, 2014.
  12. O.E. İşmal, "Greener natural dyeing pathway using a by-product of olive oil; prina and biomordants", *Fibers Polym.*, 18, 773-785, 2017.
  13. N.F. Ali, R.S.R. El-Mohamedt, "Eco-friendly and protective natural dye from red prickly pear (*Opuntia Lasiacantha Pfeiffer*) plant", *J. Saudi Chem. Soc.*, 15, 257-261, 2011.
  14. L.J. Rather, S. Islam, M. Shabbir, M.N. Bukhari, M. Shahid, M.A. Khan, F. Mohammad, "Ecological dyeing of Woolen yarn with *Adhatoda vasica* natural dye in the presence of biomordants as an alternative copartner to metal mordants", *J. Environ. Chem. Eng.*, 4, 3041-3049, 2016.
  15. N. Punrattanasin, M. Nakpathom, B. Somboon, N. Narumol, N. Rungruangkitkrai, R. Mongkhorrattanasit, "Silk fabric dyeing with natural dye from mangrove bark (*Rhizophora apiculata* Blume) extract", *Ind. Crop. Prod.*, 42, 122-129, 2013.
  ۱۶. الف. حاجی، "رنگرزی پارچه پشمی با ماده رنگزای طبیعی اسپنددانه: بررسی عوامل موثر بر قدرت رنگی به کمک روش رویه پاسخ"، نشریه علوم و فناوری
  17. L.V. Haule, L. Nambela, Q. Mgani "A review on source, chemistry, green synthesis and application of textile colorants", *J. Clean Prod.*, 246, 119036, 2020.
  18. Y. Ding, "A Comparison of Mordant and Natural Dyes in Dyeing Cotton Fabrics", Thesis Submitted to the Graduate Faculty of North Carolina State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Textile Chemistry Raleigh. Carolina, North.
  19. M. Shahid, "Recent advancements in natural dye applications: a review", *J. Clean. Prod.*, 53, 310-331, 2013.
  20. S. Adeel, K. Naseer, S. Javed, S. Mahmmod, R. C. Tang, N. Amin, S. Naz, "Microwave-assisted improvement in dyeing behavior of chemical and bio-mordanted silk fabric using safflower (*Carthamus tinctorius* L) extract", *J. Nat. Fiber.*, 17, 2020, [doi.org/10.1080/15440478.2018.1465877](https://doi.org/10.1080/15440478.2018.1465877).
  21. K. Gong, L. Jameel Rather, Q. Zhou, W. Wang, Q. Li, "Natural dyeing of merino wool fibers with *Cinnamomum camphora* leaves extract with mordants of biological origin: a greener approach of textile coloration", *J. Text. Inst.*, 111, 1038-1046, 2020.
  22. Ö. E. İsmal, L. Yıldırım, E. Özdoğan, "Use of almond shell extracts plus biomordants as effective textile dye", *J. Clean. Proud.*, 70, 61-67, 2014.
  23. M. Yusuf, F. Mohammad, M. Shabbir, M. Ali Khan, "Eco-dyeing of wool with *Rubia cordifolia* root extract: Assessment of the effect of *Acacia catechu* as biomordant on color and fastness properties", *Text. Cloth. Sustain.*, 2, 1-10, 2016.
  24. G. A. Figueroa, G. M. L. Ruiz-Aguilar, G. Cuevas-Rodriguez, G. Gonzalez-Sanchez, "Cotton fabric dyeing with cochineal extract: influence of mordant concentration", 127, 39-46, 2010.
  25. M. Hosseinnzhad, K. Gharanjig, S. Belbasi, S. H. Seied Saadati, M. R. Saeb, "The use of sumac as a natural mordant in green production of Iranian carpet", *Fiber. Poly.*, 19, 1908-1912, 2018.
  26. N. Ashrafi, K. Gharanjig, M. Hosseinnzhad, M. Khajeh Mehrizi, H. Imani, N. Razani, "Dyeing properties and color fabrics using natural dye and mordant", *Prog. Color Colorant Coat.*, 11, 79-83, 2018.
  27. M. Hosseinnzhad, K. Gharanjig, R. Jafari, H. Imani, "Green dyeing of woolen yarns with weld and madder natural dyes in the presences of biomordant", *Prog. Color Colorant Coat.*, 14, 35-45, 2021.
  ۲۸. ه. بهمن، ک. قرنجیگ، ش. روحانی، الف. تحویلی، م. حسین‌نژاد، ه. ایمانی، ع. محمودی نهلوندی، "بهبودسازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی"، نشریه علوم و فناوری رنگ، ۱۴، ۹۶-۸۳، ۱۳۹۹.
  29. A. B. Cunningham, I. M. Maduarta, J. Howe, W. Ingram, S. Jansen, "Hanging by a thread: natural metallic mordant processes in traditional Indonesian", *Economic Botany*, 65, 241-259, 2011.
  30. P.S. Vankar, R. Shanker, D. Mahanta, S.C. Tiwari, "Ecofriendly sonicator dyeing of cotton with *Rubia cordifolia* Linn. using biomordants", *Dyes Pigm.*, 76, 207-212, 2008.
  31. P.S. Vankar, R. Shanker, "Eco-friendly pretreatment of silk fabric for dyeing with *Delonix regia* extract", *Color. Technol.*, 125, 155-160, 2009.
  32. M. Hosseinnzhad, K. Gharanjig, N. Razani, R. Jafari, M. R. Saeb, "Green miles in dyeing technology: metal-rich Pumpkin

## مقاله

- extracts in aid of natural dyes", *J. Text. Institute*, under review.
33. S. Bhuyan, N. Gogoi, B.B. Kalita, "Natural dyes and its antimicrobial effect", *Int. J. Eng. Trends Technol.* 42, 102–105, **2016**.
34. H. Jain, M. Vasantha, "Eco friendly dyeing with natural dye-areca nut; enhancing colour fastness with natural mordants (myrobalan, lodhra and pomegranate) and increasing the antibacterial activity", *Arch. Appl. Sci. Res.*, 8, 1-7, **2016**.